

Productinformatieblad



Met de Weber Beamix Deco Tuinmortel verfraai en decoreer je gemakkelijk en eenvoudig tuinmuren.

- Cementeren
- Aanbrengen van een stuc laag (voor bijvoorbeeld een Toscaanse uitstraling)
- Overschilderbaar

Toepassing

Weber Beamix Deco Tuinmortel is een cementgebonden product voor het eenvoudig decoreren van tuinmuren. Het kan gebruikt worden als een cementeermortel (zeer dunne laag waardoor de steencontouren zichtbaar blijven) of als een stucmortel (dikkere laag die zeer glad of grof is af te werken).

Leveringsvorm

Emmer à 20 kg.

Verkrijgbaarheid

Doe-het-zelf

Kleuren

Lichtgrijs

Gereedschap

Blokkwast en handveger, stucspaan en stucbord.

Verbruik

Cementeren:

6,25 kg is benodigd per m².

20 kg is voldoende voor 3,2 m²

stuc laag aanbrengen:

16,5 kg is benodigd per m² bij een laagdikte van 10 mm.

20 kg is voldoende voor 1,2 m² bij een laagdikte van 10 mm.

Gebruiksaanwijzing

voorbereiden

Cementeren:

Productinformatieblad



Behandel de muur minimaal 2 uur voor aanvang van het cementeren voor met Beamix Universele geconcentreerde primer 835 (verhouding 1:1).

Stuc laag aanbrengen:

Behandel sterk zuigende ondergronden voor met Beamix Universele geconcentreerde primer 835 (verhouding 1:1)

Aanmaken**Cementeren:**

Waterhoeveelheid: Gebruik 4,6 liter leidingwater voor 20 kg Weber Beamix Deco Tuinmortel.

Meng de mortel gedurende 3 minuten.

Stuc laag aanbrengen:

Waterhoeveelheid: Gebruik 3,0 liter leidingwater voor 20 kg Weber Beamix Deco Tuinmortel.

Meng de mortel gedurende 3 minuten.

Verwerken**Cementeren:**

Breng de specie aan op de muur met een blokkwast of handveger (afhankelijk van de gewenste structuur)

Stuc laag aanbrengen:

Breng de specie met een minimale laagdikte van 1 cm met een spaan op de muur aan.

Nabehandelen**Stuc laag aanbrengen:**

Afhankelijk van het gewenste resultaat zijn er twee manieren om af te werken;

- Grof en onregelmatig met een spaan aanbrengen (Toscaans effect)
- Glad afwerken met een schuurbord.

Reinig gereedschap en handen direct na gebruik met water en zeep.

Verharde mortel is alleen mechanisch te verwijderen.

Technische informatie

Samenstelling : zand- cementmengsel met kunststofbindmiddelen en diverse additieven die de verwerkbaarheid en hechting verbeteren.

Houdbaarheid

Houdbaarheid 12 maanden na productiedatum indien droog opgeslagen in de originele verpakking.

let op

- Verwerk de specie boven 5 graden
- Verwerk de specie binnen ± 2 uur

Tips!**Cementeren:**

Roer de specie regelmatig door om uitzakking te voorkomen.

Indien een minder grove structuur gewenst is, na het aantrekken van de specie (als bij aanraking van de muur, de specie niet meer afgeeft) naborstelen met een droge, zachte handveger.

Na 8 weken is het mogelijk de muur te verven. Men heeft hier een ?muurverf voor buiten? voor nodig.

Stuc laag aanbrengen:

Na 8 weken is het mogelijk de muur te verven. Men heeft hier een ?muurverf voor buiten? voor nodig.