



weberfloor

Alle cementgebonden gietvloerproducten in één overzicht



Productoverzicht

Cementgebonden gietvloeren

weberfloor



Productcategorie	Productnaam	Omschrijving	Laagdikte	Indicatie droogtijd voor afwerking*	Certificering volgens NEN-EN 13813	Verbruik	Verpakking / Levering
Gietdekvloermortels							
Uniek!	Weber Vloeibare zandcement	Cementgebonden gietvloermortel.	30 - 100 mm	3 - 6 weken	CT-C16-F4	1,9 kg m²/mm	Zakgoed / Silo / Pomptruck / Compound
	weberfloor 4350	Cementgebonden gietvloermortel zonder vezels voor hechtende toepassingen.	10 - 50 mm	1 - 3 weken	CT-C20-F5	1,7 kg m²/mm	Silo / Pomptruck
Topper!	weberfloor 4350 Fibers	Cementgebonden vezelversterkte gietvloermortel voor renovaties, hechtende toepassingen en zwevende dekvloeren.	10 - 50 mm	1 - 3 weken	CT-C20-F5	1,7 kg m²/mm	Zakgoed / Bigbag / Silo / Pomptruck
Sneldrogend!	weberfloor 4365	Sneldrogende cementgebonden vezelversterkte gietvloermortel voor renovaties en zwevende dekvloeren.	20 - 50 mm	1 - 7 dagen	CT-C25-F7	1,7 kg m²/mm	Zakgoed / Silo / Pomptruck
Egalisatiemortels							
Basic!	weberfloor 4140	Basis cementgebonden egalisatiemortel.	1 - 30 mm	1 - 3 weken	CT-C20-F4	1,7 kg m²/mm	Zakgoed / Bigbag / Silo / Pomptruck
Topper!	weberfloor 4150	Allround cementgebonden egalisatiemortel.	1 - 30 mm	1 - 3 weken	CT-C25-F5	1,7 kg m²/mm	Zakgoed / Silo / Pomptruck
Sneldrogend!	weberfloor 4160	Sneldrogende cementgebonden egalisatiemortel.	1 - 30 mm	1 - 7 dagen	CT-C30-F7	1,7 kg m²/mm	Zakgoed / Silo / Pomptruck
Renovatiemortels							
	weberfloor 4310	Vezelversterkte cementgebonden renovatiemortel, zowel hechtend, op folie als op akoestische isolatie toepasbaar.	2 - 50 mm	1 - 3 weken	CT-C20-F7	1,7 kg m²/mm	Zakgoed / Silo / Pomptruck
Industriële egalisatiemortels							
	weberfloor 4602	Vezelversterkte uitvul-/basislaag voor industriële eindafwerkingen die zwaar worden belast of als eindafwerking in lichte industriële toepassingen.	5 - 30 mm	8 - 12 uur	CT-C25-F7-AR 1	1,7 kg m²/mm	Zakgoed / Silo / Pomptruck
Nieuw, hoge sterkte!	weberfloor 4605	Industriële gietvloermortel met hoge sterkte. Te gebruiken als industriële dekvloer en toplaag of als uitvul-/basislaag voor weberfloor 4610.	30 - 100 mm	3 - 7 dagen belastbaar	CT-C50-F7-AR 0,5	1,7 kg m²/mm	Zakgoed / Silo / Pomptruck
Industriële Topper!	weberfloor 4610	Industriële eindafwerking met een zéér hoge slijtvastheid en vlakheid.	4 - 15 mm	Toplaag (24 - 72 uur)	CT-C35-F10-AR 0,5	1,7 kg m²/mm	Zakgoed / Bigbag / Silo / Pomptruck
	weberfloor 4630	Industriële eindafwerking voor buitentoepassingen en voor zware industriële toepassingen met hoge krasbelasting.	5 - 15 mm	Toplaag (24 - 72 uur)	CT-C30-F10-AR 0,5	1,9 kg m²/mm	Zakgoed / Silo / Pomptruck
	weberfloor 4655	Sneldrogende industriële egalisatiemortel als basis voor epoxy- of andersoortige kunststof vloerafwerkingen.	4 - 15 mm	24 - 48 uur	CT-C30-F7	1,7 kg m²/mm	Zakgoed / Silo / Pomptruck
Betonlook vloeren							
Nieuw!	weberfloor design	Sneldrogende decoratieve gietvloermortel met een hoge slijtvastheid. Te gebruiken in woonhuizen en appartementen. Verkrijgbaar in zes kleuren.	4 - 10 mm	24 uur	CT-C30-F7-RWA10	1,5 kg m²/mm	Zakgoed
Primer							
	weberfloor 4716	Universeel geconcentreerd acrylaat hecht- en voorstrijkmiddel.	1 - 2 lagen	> 2- 5 uren		ca. 0,2 l/m² - 0,4 l/m²	20 ltr jerrycans - 1000 ltr container
Nieuw!	Weber Vloerprimer kwartszand	Vloerprimer gevuld met kwartszand. Ideaal voor het voorbereiden van gladde en gesloten ondergronden, zoals oude tegelvloeren.	1 laag	> 1 - 2 uren		ca. 100 - 125 gr/m²	10 kg emmer
	weberfloor 4712	Transparante, 2-componenten epoxyhars, te gebruiken als hechtprimer en vochtscherm. Onderdeel van het voorbehandelingssysteem voor weberfloor design.	1 - 2 lagen	> 12 - 24 uur	SR-BI,5	ca. 300 g/m² - 500 g/m²	10 kg - 30 kg blikken
Afwerkings-nabehandelsproducten							
	weberfloor 4720	Impregneringsproduct ter verbetering van de oppervlaktekwaliteit voor cementgebonden vloeren en beton.	1 - 2 lagen	> 8 uren		ca. 150 - 300 g/m²	25 kg jerrycans
Nieuw!	weberfloor protect kit	Zijdeglanzende 2-componenten PU verzegeling voor minerale vloeren, die vuilaanhechting vermindert en het onderhoud vereenvoudigt.	3 lagen systeem	> 2 - 3 uren		ca. 35 m²	7,5 ltr verpakking (primer en coating A+B)
Toebehoren							
	weberfloor 4936	Vuurgedroogd kwartszand voor het instrooien van epoxy primers 0,1 - 0,5 mm.					
	weberfloor 4945	Glasvezelwapeningsnet. Geeft extra sterkte aan de renovatievloer of zwevende gietdekvloer. Versterkt gietvloeren op houten ondergronden.				1,05 m² met overlap	1 rol van 50 m²
	weberfloor 4955	Dunne (3 mm) akoestisch isolerende dB-mat om contactgeluid tegen te gaan. Akoestische geluidsisolatieverbetering van 19dB met 25 mm gietdekvloer.				1 m³ per 1 m²	1 rol van 30 m²
	weberfloor acoustic	Dikke (15 mm) akoestisch isolerende dB-mat om contactgeluid tegen te gaan. Akoestische geluidsisolatieverbetering van 29dB bij 30 mm gietdekvloer.					1 rol van 9,72m²
	weberfloor 4965	Zelfklevende vloestop 15 mm. Lengte 2 meter.					1 pak van 50 m³ (25 stuks)
	weberfloor 4966	Zelfklevende vloestop 30 mm. Lengte 2 meter.					1 pak van 50 m³ (25 stuks)

* Afhankelijk van type vloerafwerking, laagdikte en drogingscondities.



Conceptbenadering van vloeren

Weber Beamix ziet de vloer niet als een losstaand bouwdeel, maar als integraal onderdeel van het totale bouwproject. En omdat ieder type bouwproject weer anders is, heeft Weber Beamix daar ook speciale cementgebonden gietvloersystemen voor ontwikkeld. Telkens zorgvuldig afgestemd op de specifieke eisen van het type project. Weber Beamix onderscheidt vloersystemen voor:

- Hallen, Loodsen & Productieruimten
- Parkeergarages
- Shops & Superstores
- Utiliteitsbouw & Appartementen

Wilt u weten wat wij voor uw vloerproject kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Afhankelijk van het project, de wensen, eisen en specificaties maakt Weber Beamix een projectadvies op maat.

Robert Spek

(Midden en Noord Nederland):
+31(0)6 33 31 43 95

Paul Bonte

(Zuid-West Nederland):
+31(0)6 10 26 62 02

Mohammed Chehtite

(Zuid-Oost Nederland):
+31(0)6 13 89 39 83



**voorsprong
door
oorsprong**