



Productinformatieblad



Waterdichting tegen opstijgend vocht.

- Dringt diep door, vult de kleinste poriën
- Toepasbaar op alle gangbare metselwerken
- Zeer makkelijk en snel toepasbaar

Toepassing

Horizontale waterdichting tegen opstijgend vocht in alle gangbare metselwerken.

Leveringsvorm

12 stuks à 600 ml in een verpakking (doos).

Verkrijgbaarheid

Bouwmateriëlehandel

Kleuren

Wit.

Gereedschap

weberdry gun, boor, (hand)pomp.

Verbruik

Zie tabel onder de kop verwerken.

Gebruiksaanwijzing

VOORBEREIDING

- Verwijder eventuele oude pleisterlagen tot minstens 80 cm van het punt van injectie.
- Verwijder slecht hechtende pleisterlagen in zijn geheel en herstel kapot metselwerk.
- Verwijder loszittende voegen en maak de muur stofvrij.
- Boor op een horizontale lijn om de 8 tot 12 cm een gat met een diameter van 16 mm in de voeg. De diepte van het gat moet gelijk zijn aan de muurdikte - 5 cm.
- Boor bij een muur met een hoge vochtbelasting 2 rijen gaten met een maximale onderlinge afstand van 8 cm tussen de horizontale gaten.
- Zorg ervoor dat de boorgaten stofvrij zijn, door ze met een (hand)pomp uit te blazen.



Productinformatieblad



VERWERKEN

- Verwerk enkel bij temperaturen hoger dan 5 °C.
- Vul de gaten volledig met weberdry inject met behulp van het drukloos doseerpistool, weberdry gun. Begin achteraan en werk naar voren om een volledige vulling te realiseren.

VERBRUIK

Uitgangspunt: ca. 2 ml per cm diepte bij een gat van 16mm.

Wanddikte in cm	12 cm
Verbruik ml/m	180 ml

AFWERKEN

Zorg ervoor dat de boorgaten een dag na injectie afgedicht worden met bijvoorbeeld **weberrep rox** of **weberdry hoek**.

Houdbaarheid

12 maanden vanaf de productiedatum, indien droog en vorstvrij opgeslagen in de originele en ongeopende verpakking.

let op

- Pas niet toe op cellenbeton.
- Pas niet toe bij een vochtigheidsgraad hoger dan 95%.