

Weber Vloer reparatieset



weber Vloer reparatieset is een snel verhardende reparatiemortel. De mortel kan aardvochtig of vloeibaar aangemaakt worden en is daardoor geschikt voor horizontale en hellende vloeren, binnen en buiten. Weber Vloer reparatieset kan worden toegepast in laagdiktes variërend van 1 tot 50 mm in één keer.

Weber Vloer reparatieset is een complete reparatieset inclusief gereedschappen, voor het snel repareren van oneffen en beschadigde vloeren. De reparatiemortel kan aardvochtig of vloeibaar aangemaakt worden en is daardoor geschikt voor zowel horizontale als hellende vloeren. Je brengt de vloer reparatiemortel eenvoudig en snel zelf aan. Weber Vloer reparatieset is de oplossing voor het repareren van je vloer.

Toepassing

weber Vloer reparatieset is een snel verhardende reparatiemortel. De mortel kan aardvochtig of vloeibaar aangemaakt worden en is daardoor geschikt voor horizontale en hellende vloeren, binnen en buiten. Weber Vloer reparatie kan worden toegepast in laagdiktes variërend van 1 tot 50 mm in één keer.

Leveringsvorm

Emmer Weber Vloer reparatieset à 5 kg

Product eigenschappen

Weber Vloer reparatieset is een complete reparatieset. De vloer reparatieset bestaat uit een snel verhardende reparatiemortel en handige gereedschappen om het product te mengen, verwerken en af te werken. breng de vloer reparatiemortel eenvoudig en snel zelf aan met behulp van de meegeleverde handschoenen, mengspindel, troffel en blokkwast. Met de reparatieset heb je de tools in handen om uw vloer weer als nieuw te doen lijken. De reparatiemortel kan binnen en buiten worden toegepast en is aan te brengen in laagdiktes van 1 tot 50 millimeter in één keer. De gerepareerde vloer is na 2 uur al beloopbaar.

Kleur

Grijs

Gereedschap

weber Vloer reparatieset is een compleet set inclusief voorstrijkmiddel, verwerkingsinstructie en de gereedschappen om het product te mengen, verwerken, en af te werken (Handschoenen, mengspindel, troffel, blokkwast).

Verbruik

Per mm laagdikte Ca. 1,6 kg/m²

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding

Verwijder alle loszittende stukken en maak de ondergrond schoon en stofvrij. Voor het aanbrengen van weber easyrepair Vloer reparatie de ondergrond eerst voorbehandelen met het bijgevoegde voorstrijkmiddel.

Weber Vloer reparatieset

Aanmaken

Voor een stugge specie gebruikt u ca. 1050 ml leidingwater op 5 kg droge mortel. Voor een vloeibare specie gebruikt u ca. 1400 ml leidingwater op 5 kg droge mortel. Giet het water in de emmer en strooi de mortel erbij. Meng met een boormachine en spindel tot een klontvrije specie. Meng de vloeibare specie in de laatste minuut met een hoog toerental. Zet de specie met de troffel handmatig nog een keer om. Gebruik nooit meer water dan maximaal is voorgeschreven.

Verwerken

Stugge specie:Neem met de troffel wat specie en zet deze met een duwende en licht strijkende beweging op de te repareren plaats. Verwerk zoveel specie zodat het gat of de scheur helemaal vol is geduwd. Nadat de specie is aangetrokken, kunt u het oppervlak afwerken met een zuivere en iets vochtige troffel. Wilt u een grof oppervlak, dan kunt u de glad afgewerkte specie direct met een vochtige handveger naborstelen. **Vloeibare specie:**Giet de vloespecie op het te repareren vloerdeel. Strijk met de troffel voorzichtig over het oppervlak en verwijder de teveel aangebrachte specie. Laat de specie iets aantrekken en werk het oppervlak af met een zuivere vochtige troffel voor een glad oppervlak of met een vochtige handveger voor een ruw oppervlak. Weber repair vloer reparatie is bij 20°C ca. 15 minuten verwerkbaar en kan na ca. 2 uur licht belast en na 24 uur volledig belast worden. Afwijkende temperaturen kunnen het bindingsproces beïnvloeden.

Afwerken

Bescherm de mortel direct tegen snel uitdrogen door het af te dekken met plastic of licht te bevochtigen met water (nevel).

Aanvullende informatie

Reinig gereedschap en handen direct na gebruik met water en zeep.

Technische informatie

Samenstelling: zand en cementmengsel met kunststofbindmiddelen en diverse additieven die de verwerkbaarheid verbeteren.

Houdbaarheid

Houdbaar en chromaatarm tot 12 maanden na productiedatum in de originele en ongeopende verpakking.

Let op

- De mortel kan na ca. 2 uur licht belast en na 1 dag volledig belast worden.
- Afwijkende temperaturen kunnen het bindingsproces beïnvloeden.
- Niet onder 5°C verwerken.

Tips

Te verwerken als stugge of als vloeispecie door de waterdosering aan te passen.