



Weber Snelcement 1 min. waterstop

- **Weber Snelcement 1 min. waterstop is een mortel met extra snelle afbinding, die inzetbaar is als waterplug bij lekkages en als zeer snelle reparatiemortel voor spoedreparaties.**

Weber Snelcement 1 min. waterstop is een super snelle reparatiemortel die binnen 1 minuut al verhardt. De reparatiemortel is hierdoor uitermate geschikt voor het direct dichten van lekkages. Weber Snelcement 1 min. waterstop kan worden ingezet om super snel spoedreparaties en -montages uit te voeren. Het snelcement kan in sommige gevallen zelfs op het lek worden gedrukt totdat het aanwezige vocht is gestopt.

TOEPASSING

- Geschikt voor binnen en buiten en voor wanden en vloeren.
- Weber Snelcement 1 min. waterstop is krimparm, chloridevrij en breed inzetbaar voor o.a. spoedreparaties en -montages, bevestigen en stellen van sanitair en PVC, vastzetten van gas-, water- en elektriciteitsleidingen, stoppen van lekkages (ook tegen waterdrang in), het dichten van gaten en bevestigen van beugels en haken.
- In sommige gevallen kan Weber Snelcement 1 min. waterstop op het lek worden gedrukt totdat het door het aanwezige vocht is afgebonden.

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

Weber Waterstop is een snelcement die in 1 minuut lekkages dicht. Met Weber Waterstop haal je betrouwbaar materiaal in huis die de lekkage razendsnel stopt. Het snelcement is ook geschikt als zeer snelle reparatiemortel. Repareer snel en eenvoudig steenachtige ondergronden, zowel binnen als buiten. Weber Waterstop is krimparm, vrij van chloride en hardt razendsnel uit. De reparatiemortel is tevens geschikt voor het vastzetten van leidingen en het dichten van scheuren en gaten. In sommige gevallen kan Weber Waterstop zelfs op het lek worden gedrukt totdat het aanwezige vocht is gestopt.

GEBRUIKSAANWIJZING

VOORBEREIDING

Maak de ondergrond goed schoon, stofvrij en zorg ervoor dat deze vast, draagkrachtig en vormstabiel is. Voor het aanbrengen de ondergrond eerst voorbevochtigen. Voor het beste resultaat bij reparaties gebruik **Weber Voorstrijk**.

AANMAKEN

Gebruik voor alle reparaties en montages 250 ml water voor het aanmaken van 1 kg weber waterstop. Druk bij directe waterlekage droge weber waterstop op de lekkage totdat het aanwezige water is afgebonden.

VERWERKEN

Het mengsel wordt zeer snel hard, maak daarom niet meer specie aan dan in 1 minuut te verwerken is. 3 minuten na verwerking is het product belastbaar. De verwerkingstemperatuur heeft invloed op de binding. Gebruik daarom gekoeld water om de binding te vertragen en warm water om te versnellen. Bij speciale toepassingen raden wij u aan altijd eerst een proef op te zetten.

AFWERKEN

Direct na het aanbrengen het oppervlak afwerken met een spaan of plamuurmes.

AANVULLENDE INFORMATIE

Het gebruikte gereedschap direct reinigen met water. Verhard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

TECHNISCHE INFORMATIE

- Samenstelling: cement en zandmengsel met kunststofbindmiddelen en diverse additieven
- Soortelijk gewicht: ca. 2,0
- Gebruik: niet onder 5°C verwerken
- Druksterkte na 15 minuten: ca. 6,0 N/mm² (afhankelijk van omgevingstemperatuur)
- Druksterkte na 28 dagen: ca. 35 N/mm²

LET OP

- Dit product is niet voor constructieve toepassingen te gebruiken. Hiervoor adviseren wij **weber easyrepair beton reparatie**.
- Gebruik bij verwerking van dit product beschermende handschoenen.
- Gereedschap en handen direct reinigen met water en zeep.
- Niet onder 5°C verwerken.

TIPS

De verwerkingstemperatuur heeft invloed op de binding. Gebruik daarom gekoeld water om de binding te vertragen en warm water om te versnellen. Voor een minder snelle afbinding adviseren wij **Weber snelcement**!

LEVERINGSVORM

Doos à 1 kg

KLEUR

Grijs

GEREEDSCHAP

Mengbakje, troffel, plamuurmes.

HOUDBAARHEID

Houdbaar en chromaatarm tot 24 maanden na productiedatum in de originele en gesloten verpakking.