



# Productinformatieblad



Voor het leggen van grootformaat vloertegels en het leggen én zetten van natuursteen.

- Binnen en buiten toepasbaar
- Stofarm
- Witte mortel uitstekend geschikt voor het leggen én zetten van natuursteen
- Leggen van grootformaat tegels, vensterbanken en dorpels

## Toepassing

- Binnen en buiten toepasbaar.
- Zeer geschikt voor het plaatsen van grootformaat vloertegels en natuursteen, vensterbanken en dorpels.
- Geschikt voor het zetten van keramische en natuursteen wandtegels.
- Door gebruik van wit cement is de mortel zeer geschikt voor vrijwel alle soorten (lichtgekleurde) natuursteen.
- **webercol LZ wit+** is ook te gebruiken voor het uitvlakken (tot 10 mm) van wanden en vloeren.
- Ook toepasbaar voor het traditioneel plaatsen van vloertegels.

## Leveringsvorm

zak à 25 kg.

## Verkrijgbaarheid

Bouwmateriehandel.

## Product eigenschappen

Binnen en buiten toepasbaar.

Stofarm.

Witte mortel uitstekend geschikt voor het leggen én zetten van natuursteen.

Leggen van grootformaat tegels, vensterbanken en dorpels.

## Classificatie

Getest volgens de Europese norm: EN 13813

## Kleuren

Wit.

## Gereedschap

Troffel, getande spaan, rei, elektrische menger (600 TPM).



# Productinformatieblad



## Verbruik

Ca. 17 kg/m<sup>2</sup> bij 1 cm laagdikte.

## Dosering

webercol LZ wit + 25 kg mengen met ca. 4 liter water.

## Gebruiksaanwijzing

### VOORBEREIDING

Zorg voor een ondergrond die vast, draagkrachtig, vormstabiel en vrij van stof en andere stoffen is die nadelig zijn voor de hechting. Zuigende ondergronden voorstrijken met **weberprim tegel**, tegelprimer poreuze ondergronden, niet zuigende ondergronden voorstrijken met **weberprim tegel S**.

### AANMAKEN

Voeg ca. 4 liter water toe aan 25 kg **webercol LZ wit+**. Doe eerst 75% van de totale waterhoeveelheid in de menger of kuip en voeg vervolgens de mortel toe. Meng de mortel met een geschikte elektrische spindelmenger tot een homogene, klontvrije massa. Tijdens het mengen het overige water toevoegen.

### VERWERKEN

Bij het leggen van de tegels verdient het de aanbeveling de tegel in een cementpap te leggen (1 deel wit cement : 1 deel water) om een beter contact met de tegel te krijgen. Bij zetten van tegels de specie op de achterzijde van de tegel aanbrengen en deze tegen de wand zetten. Om bij het zetten van de tegels op de wand nog beter contact te krijgen met de tegel kan er **weberflevo uni** (75ml per 25 kg) aan de mortel worden toegevoegd. Overtollige specie uit de voegen verwijderen.

### AFWERKEN

De tegels afvoegen met **webercolor comfort** of **webercolor premium**.

### Aanvullende informatie

Het gebruikte gereedschap direct reinigen met water.  
Verhard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

### Technische informatie

- Verwerkingstijd: maximaal 2 uur.
- Praktische open tijd: ca. 15 minuten.
- Corrigeertijd: ca. 30 minuten.
- Toepassingsdikte: tot 9 - 50 mm.
- Getest volgens de Europese normen: EN 13813.

### Houdbaarheid

12 maanden na productiedatum indien droog en vorstvrij bewaard in gesloten en originele verpakking.

### let op

- De mortel toepassen bij temperaturen tussen de +5°C en + 30°C. Bescherm, indien nodig, het afgewerkte oppervlak tegen tocht en/of uitdroging.
- Mortel niet aanbrengen op bevroren of ontdooiende ondergronden, in de volle zon of op warme ondergronden of op vloerverwarming in werking. Schakel de vloerverwarming 24 uur van tevoren uit. De vloer geleidelijk opwarmen bij het in gebruik nemen van de vloerverwarming
- **webercol LZ wit+** is niet geschikt voor speciale ondergronden zoals hout, metaal, polyester e.d.

### Certificeringen



## Productinformatieblad



webercol LZ wit+ is CE gemarkeerd volgens NEN-EN 13813: CT-12-F2

