



Productinformatieblad



Blijvend schoon en waterdicht voegmiddel voor tegels

- Voor voegen zonder schimmels, bacteriën en algen.
- Bijzonder geschikt voor in badkamer en keuken
- Voegbreedtes van 2 tot 20 mm
- Binnen en buiten

Toepassing

Blijvend schone voeg. Ideaal in de badkamer en in de keuken.
Ook buiten toepasbaar.

Leveringsvorm

Pe verpakking à 4 kg.

Verkrijgbaarheid

Doe-het-zelf

Product eigenschappen

- Geen schimmels
- Geen bacterien
- Geen algen
- Voor keramische tegels en natuursteen
- Hoge slijtvastheid
- Op wand en vloer
- Met voegbreedtes van 2 tot 20 mm
- Binnen en buiten toepasbaar
- Op alle ondergronden

Classificatie

CG2 WA

Kleuren

Kleur(en)

Wit, licht grijs, grijs en antraciet





Productinformatieblad



Gereedschap

Spaan, spons, emmer, menger

Verbruik

4 kg weberfinish Waterdicht voegmiddel geeft voegmortel voor ca. 11m² (tegelformaat 200 x 200 mm, voegbreedte 6 mm en voegdiepte 3 mm)

Voegdiepte 3 mm / voegbreedte 6 mm

| Tegelformaat | Verbruik / m ² |
|--------------|---------------------------|
| 150 x 150 mm | 0,45 kg |
| 200 x 200 mm | 0,35 kg |
| 300 x 300 mm | 0,25 kg |

Dosering

Voeg ca. 1,1 tot 1,2 liter water toe aan 4 kg weberfinish protect 3.

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding

Zorg dat de gebruikte tegellijm volledig uitgehard is om verkleuring van de voeg te voorkomen.

Verwijder stof- en mortelresten met borstel en/of stofzuiger

Maak de tegels met een vochtige doek schoon.

Bevochtig de voegen daags voor het aanbrengen van de voegspecie om uitdroging te voorkomen.

Mengen

Voeg ca. 1,1 tot 1,2 liter water toe aan 4 kg weberfinish wd.

Doe eerst 3/4 van de totale waterhoeveelheid in de speciekuip en daarna de droge mortel. Voeg tijdens het mengen het resterende water toe.

Meng in een speciekuip ca. 3 minuten met een boormachine met roerspindel, tot een plastische en klontvrije specie. Indien u handmatig mengt dan minimaal 5 minuten intensief mengen.

Meng niet meer specie dan binnen 30 minuten verwerkt kan worden.

Gebruik altijd dezelfde verhouding om kleurverschillen te voorkomen

Verwerken

Verwerk de specie tussen 5° C en 25° C op een niet bevroren ondergrond.

Was het voegmiddel goed in met een spaan (wand) of trekker (vloer), zorg voor een volle voeg. Maak het oppervlak grotendeels schoon door diagonaal over het tegeloppervlak te bewegen met een spaan of trekker. Laat weberfinish protect3 voegmiddel even inwerken.

Reinigen

Verwijder de resten met een lichtvochtige spons. (eventueel herhalen na ca. 15 minuten) Spoel de spons regelmatig uit. Maak de voegen niet te nat tijdens het schoonmaken. Verwijder na enige tijd de achtergebleven mortelsluiser met een droge schone doek. Bij niet- of zwak zuigende ondergronden een langere wachttijd aanhouden.

Het gebruikte gereedschap direct reinigen met water.

Technische informatie

Norm: EN 13888



Productinformatieblad



Klasse: CG2 WAR

Verwerkingstijd: ca. 30 min.

Afwerking: beloopbaar na ongeveer ca. 2 uur.

Na 3 dagen kan de ruimte in gebruik worden genomen. Schoonmaakmiddelen pas na 14 dagen na het voegen toepassen.

Houdbaarheid

12 maanden houdbaar na productiedatum indien droog en vorstvrij opgeslagen in de originele en ongeopende verpakking, bij temperaturen niet hoger dan 30°C.

let op

Voeg geen andere additieven toe.

Maak de voegen niet te nat tijdens het reinigen.

De afgebeelde kleur op de verpakking is een indicatie en kan afwijken van de werkelijke kleur. De individuele kleurbeleving kan verschillen onder invloed van het tegeltype, kleur en de omgeving. Wij adviseren **altijd** een proef op te zetten.