



Productinformatieblad



Voor het hoogwaardig afdichten van aansluit- en dilatatievoegen in vloer en wand in dezelfde premium kleur als toegepast in de voeg.

- Zeer goed weer-, veroudering- en UV bestendig
- Schimmel- en bacterie werend
- Uitstekende hechting op keramische ondergronden
- Beschikbaar in alle webercolor premium kleuren

Toepassing

Voor het hoogwaardig afdichten van dilatatie- en aansluithoeken in wand en vloer. Ook zeer goed geschikt voor in vochtige/natte ruimtes.

Leveringsvorm

Koker van 300 ml

Verkrijgbaarheid

Bij de bouwmaterialenhandelaar

Product eigenschappen

Zeer goede weers-, verouderings-, en UV bestendige siliconenkit met een schimmel en bacterie remmende werking.

Kleuren

Beschikbaar in alle kleuren van de webercolor premium

Gereedschap

Kitpistool

Dosering

Kant- en klaar product.

Gebruiksaanwijzing

De ondergronden dienen schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.

Breng bij voegen dieper dan 15mm eerst een rugvulling in de voeg aan

Breng **weberseal S** zo gelijkmatig mogelijk aan in de af te dichten dilatatie- en/of aansluitvoegen.

Gebruik hiervoor een kitpistool van een goede kwaliteit

Verwijder de overtollige siliconen met afwerkspatels en gebruik eventueel afwerkzeep

Haal het te veel aan siliconen van het gereedschap.



Productinformatieblad



Verwerkingssystemen

Kitpistool

Technische informatie

- Huidvormingstijd bij 23° C/50% rlv: ca 10 minuten
- Uitharding bij 230 C/50% rlv: ca. 2-3 mm per 24 uur
- Verwerkingstemperatuur: tussen de + 5° C en 35° C
- Temperatuurbestendig : tussen de -40°C en + 180° C
- Scheurrek volgens ISO 37, S3A: ca 900%
- Treksterkte volgens ISO 37, S3A: ca 1,8 N/mm²

Houdbaarheid

18 maanden na productiedatum in gesloten en originele verpakking. Beschermen tegen vocht.

let op

Wees er zeker van dat de producten die indirect contact komen met de **weberseal S** elkaar niet beschadigen en/of veranderen (verkleuren)

Bij het afmeten mogen er geen grote holtes ontstaan. Dit om kans op schimmelvorming te voorkomen.

Zorg voor voldoende luchtventilatie tijdens het aanbrengen en verharderen van het materiaal.

Vermijd contact met bitumenhoudende en weekmaker afgeevende producten zoals: EPDM, neopreen, butyl, isolatie- en teerlagen.