

Weber Beamix Decoratieve buitenstuc



- Ideale stuc voor de badkamer
- Ondergrond voor schuur- pleister- en tegelwerk



Met de Weber Beamix Decoratieve buitenstuc verfraai en decoreer je gemakkelijk en eenvoudig tuinmuren.

Toepassing

- **Weber Beamix Decoratieve buitenstuc** is een cementgebonden product voor het eenvoudig decoreren van tuinmuren. Het kan gebruikt worden als een cementeermortel (zeer dunne laag waardoor de steencontouren zichtbaar blijven) of als een stucmortel (dikkere laag die zeer glad of grof is af te werken).

Leveringsvorm

Emmer à 20 kg.

Product eigenschappen

Weber Beamix Decoratieve buitenstuc is een cementgebonden product voor het eenvoudig decoreren van tuinmuren. Het kan gebruikt worden als een cementeermortel (zeer dunne laag waardoor de steencontouren zichtbaar blijven) of als een stucmortel (dikkere laag die zeer glad of grof is af te werken).

- Categorie CSII (3,5-7,5 N/mm²) volgens EN 998-1
- Brandklasse A1

Kleur

Lichtgrijs

Gereedschap

Blokkwast en handveger, stucspaan en stucbord.

Verbruik

- **Cementeren:** 6,25 kg is benodigd per m². 20 kg is voldoende voor 3,2 m²
- **stuc laag aanbrengen:** 16,5 kg is benodigd per m² bij een laagdikte van 10 mm. 20 kg is voldoende voor 1,2 m² bij een laagdikte van 10 mm.

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding

Cementeren: Behandel de muur minimaal 2 uur voor aanvang van het cementeren voor met Weber Beamix Universele Primer (verhouding 1:1).

Stuc laag aanbrengen: Behandel sterk zuigende ondergronden voor met Weber Beamix Universele Primer (verhouding 1:5)

Weber Beamix Decoratieve buitenstuc

Aanmaken

Cementeren: Waterhoeveelheid: Gebruik 4,6 liter leidingwater voor 20 kg Weber Beamix Decoratieve buitenstuc. Meng de mortel gedurende 3 minuten.

Stuclaag aanbrengen: Waterhoeveelheid: Gebruik 3,0 liter leidingwater voor 20 kg Weber Beamix Decoratieve buitenstuc. Meng de mortel gedurende 3 minuten.

Verwerken

Cementeren: Breng de specie aan op de muur met een blokkwast of handveger (afhankelijk van de gewenste structuur)

Stuclaag aanbrengen: Breng de specie met een minimale laagdikte van 1 cm met een spaan op de muur aan.

Afwerken

Stuclaag aanbrengen: Afhankelijk van het gewenste resultaat zijn er twee manieren om af te werken; 1. Grof en onregelmatig met een spaan aanbrengen (Toscaans effect), 2. Glad afwerken met een schuurbord.

Aanvullende informatie

Reinig gereedschap en handen direct na gebruik met water en zeep. Verharde mortel is alleen mechanisch te verwijderen.

Technische informatie

Samenstelling: zand- cementmengsel met kunststofbindmiddelen en diverse additieven die de verwerkbaarheid en hechting verbeteren.

Houdbaarheid

Houdbaarheid 12 maanden na productiedatum indien droog opgeslagen in de originele verpakking.

Let op

- Verwerk de specie boven 5 graden.
- Verwerk de specie binnen ± 2 uur.

Tips

Cementeren: Roer de specie regelmatig door om uitzakking te voorkomen. Indien een minder grove structuur gewenst is, na het aantrekken van de specie (als bij aanraking van de muur, de specie niet meer afgeeft) naborstelen met een droge, zachte handveger. Na 8 weken is het mogelijk de muur te verven. Men heeft hier een muurverf voor buiten voor nodig.**Stuclaag aanbrengen:** Na 8 weken is het mogelijk de muur te verven. Men heeft hier een muurverf voor buiten voor nodig.