

weberrep cebarrox

Cebarrox



- Snelle reparatie- en stelmortel
- Na 8 minuten belastbaar
- Zeer goede hechting op PVC

weberrep cebarrox snelcement verhardt in 5 minuten. De reparatiemortel heeft een snelle afbinding die breed inzetbaar is. Zo is het snelcement geschikt voor onder meer reparaties en montages, het stellen van kozijnen, ramen, en leidingen. Maar ook het dichten van gaten en scheuren is geen probleem met weberrep cebarrox. De reparatiemortel is binnen en buiten toepasbaar.

Toepassing

- Geschikt voor binnen en buiten en voor wanden en vloeren.
- **weberrep cebarrox** is breed inzetbaar, voor onder meer reparaties en montages, stellen van kozijnen, ramen en leidingen en het dichten van gaten en scheuren.
- **weberrep cebarrox** heeft een zeer goede hechting op PVC en is daardoor uitermate geschikt voor het vastzetten van elektriciteitsleidingen wandcontactdozen.

Leveringsvorm

Emmer à 6 kg

Product eigenschappen

weberrep cebarrox is een snelcement die verhardt in 5 minuten. De reparatiemortel is na 8 minuten belastbaar. weberrep cebarrox zorgt voor een snelle afbinding die breed inzetbaar is. Dankzij de zeer goede hechting op PVC is het snelcement uitermate geschikt voor het vastzetten van elektriciteitsleidingen en wandcontactdozen. Daarnaast is weberrep cebarrox geschikt voor onder meer reparaties en montages, het stellen van kozijnen, ramen, en leidingen. Maar ook het dichten en scheuren is geen probleem met weberrep cebarrox. De reparatiemortel is binnen en buiten toepasbaar. Druksterkte na 24 uur : ca 2,0 N/mm² (afhankelijk van omgevings temperatuur). Druksterkte na 28 dagen : ca 10 N/mm².

Kleur

Grijs

Gereedschap

Mengemmer, troffel en spaan.

Dosering

Voor alle reparatie-, montage- en stelwerkzaamheden geldt een dosering van 1 gewichtsdeel water op 5 delen **weberrep cebarrox**.

Gebruiksaanwijzing

Voorbereiding

De ondergrond moet schoon, vetvrij, vrij van losse onderdelen en draagkrachtig zijn.

weberrep cebarrox

Cebarrox

Aanmaken

Voeg de juiste dosering water toe.

Verwerken

Het mengsel trekt snel aan. Maak niet meer specie aan dan in 5 minuten te verwerken is.

Afwerken

Direct na het aanbrengen het oppervlak afwerken met een spaan of plamuurmes.

Technische informatie

Samenstelling: cement en zandmengsel met kunststofbindmiddelen en diverse additieven.

Soortelijk gewicht: ca. 2,0 kg/l.

Druksterkte na 24 uur: > 2,0 N/mm².

Druksterkte na 28 dagen: > 10 N/mm².

Houdbaarheid

Houdbaar en chromaatarm tot 2 jaar na productiedatum in de originele en gesloten verpakking.

Let op

- **weberrep cebarrox** is niet voor constructieve toepassingen te gebruiken.
- Gereedschappen en handen direct reinigen met water en zeep.
- Niet onder 5 °C verwerken.

Tips

- De verwerkingstemperatuur heeft invloed op de binding.
- Gebruik gekoeld water om de binding te vertragen en warm water om te versnellen.
- Voor constructieve toepassingen adviseren wij het gebruik van **weberrep rox**.