

webercol LZ grijs



- Stofarm
- Grijs mortel uitstekend geschikt voor het plaatsen van (niet verkleuringsgevoelig) natuursteen
- Zetten en leggen van keramische wand-/vloertegels en vensterbanken

webercol LZ grijs is een leg- en zetmortel voor het leggen en zetten van keramische wand-/vloertegels. Deze grijze mortel is uitermate geschikt voor het plaatsen van (niet verkleuringsgevoelige) natuursteen. De mortel is binnen en buiten toepasbaar en stofarm.

Toepassing

- Binnen en buiten toepasbaar.
- Stofarm.
- Zeer geschikt voor het zetten en leggen van keramische wand-/vloertegels en (niet verkleuringsgevoelige) natuursteen.
- Zetten en leggen van keramische wand-/vloertegels en vensterbanken.
- Bij toepassing van verkleuringsgevoelige natuursteen en marmer **webercol LZ wit+** gebruiken.

Leveringsvorm

Zak à 25 kg.

Product eigenschappen

Binnen en buiten toepasbaar

Stofarm

Grijze mortel, uitstekend geschikt voor het plaatsen van (niet verkleuringsgevoelig) natuursteen

Zetten en leggen van keramische wand-/vloertegels en vensterbanken.

Kleur

Grijs

Certificeringen

webercol LZ grijs is CE gemarkeerd volgens NEN-EN 13813: CT-C12-F2

Gereedschap

Troffel, spaan, rei, elektrische menger (600 TPM).

Verbruik

Ca. 17 kg/m² bij 1 cm laagdikte.

Dosering

webercol LZ grijs 25 kg mengen met ca. 2,5 liter water.

webercol LZ grijs

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding

Zorg voor een ondergrond die vast, draagkrachtig, vormstabiel en vrij van stof en andere stoffen is die nadelig zijn voor de hechting. Zuigende ondergronden voorstrijken met **webertile prim tegelprimer poreuze ondergronden**, niet zuigende ondergronden voorstrijken met **webertile prim S**.

Aanmaken

Voeg ca. 2,5 liter water toe aan 25 kg **webercol LZ grijs**. Meng de mortel met een geschikte elektrische spindelmenger tot een homogene, klontvrije massa. Doe eerst 75% van de totale waterhoeveelheid in de menger of kuip en voeg vervolgens de mortel toe. Tijdens het mengen het overige water toevoegen.

Verwerken

De specie op de ondergrond aanbrengen, verdelen en egaliseren. Om bij het zetten van de tegels op de wand een nóg beter contact te krijgen met de tegel kan er **Weber Flevopol uni** (75 ml per 25 kg) aan de mortel worden toegevoegd. Bij het leggen van de tegels verdient het de aanbeveling het oppervlak van het mortelbed in te kammen of leg de tegel in een cement pap (1 deel cement : 1 deel water). Na het aanbrengen van de tegels overtollige specie uit de voegen verwijderen.

Afwerken

Na verharding van de mortel het tegelwerk afvoegen met **webercolor comfort** of **webercolor premium**.

Aanvullende informatie

Het gebruikte gereedschap direct reinigen met water. Verhard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

Technische informatie

- Verwerkingstijd: maximaal 2 uur.
- Klasse: CT-C12-F2
- Praktische open tijd: ca. 15 minuten.
- Corrigeertijd: ca. 30 minuten.
- Toepassingsdikte: tot 9 - 50 mm.
- Getest volgens de Europese normen: EN 13813.

Houdbaarheid

12 maanden houdbaar na productiedatum indien droog en vorstvrij opgeslagen in de originele en gesloten verpakking.

Let op

- De mortel toepassen bij temperaturen tussen de +5°C en de +30°C. Bescherm, indien nodig, het afgewerkte oppervlak tegen tocht en/of uitdroging.
- Mortel niet aanbrengen op bevroren of ontdooiende ondergronden, in volle zon, op warme ondergronden of op vloerverwarming in werking. Schakel de vloerverwarming 24 uur van tevoren uit. De vloer geleidelijk opwarmen bij het in gebruik nemen van de vloerverwarming.
- **webercol LZ grijs** is niet geschikt voor speciale ondergronden zoals metaal, hout, polyester e.d.