

webercol LZ wit +



- Stofarm
- Witte mortel uitstekend geschikt voor het leggen én zetten van natuursteen
- Leggen van grootformaat tegels, vensterbanken en dorpels



webercol LZ wit+ is een leg- en zetmortel voor het leggen van grootformaat vloertegels. Deze witte mortel is uitermate geschikt voor het leggen én zetten van natuursteen. De mortel is binnen en buiten toepasbaar en is stofarm.

Toepassing

- Binnen en buiten toepasbaar.
- Zeer geschikt voor het plaatsen van grootformaat vloertegels en natuursteen, vensterbanken en dorpels.
- Geschikt voor het zetten van keramische en natuursteen wandtegels.
- Door gebruik van wit cement is de mortel zeer geschikt voor vrijwel alle soorten (lichtgekleurde) natuursteen.
- **webercol LZ wit+** is ook te gebruiken voor het uitvlakken (tot 10 mm) van wanden en vloeren.
- Ook toepasbaar voor het traditioneel plaatsen van vloertegels.

Leveringsvorm

zak à 25 kg.

Product eigenschappen

Witte mortel uitstekend geschikt voor het leggen én zetten van natuursteen. Leggen van grootformaat tegels, vensterbanken en dorpels.

Kleur

Wit

Certificeringen

webercol LZ wit+ is CE gemarkeerd volgens NEN-EN 13813: CT-12-F2

Gereedschap

Troffel, rei, elektrische menger (600 TPM).

Verbruik

Ca. 17 kg/m² bij 1 cm laagdikte.

Dosering

webercol LZ wit + 25 kg mengen met ca. 4 liter water.

webercol LZ wit +

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding

Zorg voor een ondergrond die vast, draagkrachtig, vormstabiel en vrij van stof en andere stoffen is die nadelig zijn voor de hechting. Zuigende ondergronden voorstrijken met **webertile prim**, tegelprimer poreuze ondergronden, niet zuigende ondergronden voorstrijken met **webertile prim S**.

Aanmaken

Voeg ca. 4 liter water toe aan 25 kg **webercol LZ wit+**. Doe eerst 75% van de totale waterhoeveelheid in de menger of kuip en voeg vervolgens de mortel toe. Meng de mortel met een geschikte elektrische spindelmenger tot een homogene, klontvrije massa. Tijdens het mengen het overige water toevoegen.

Verwerken

Bij het leggen van de tegels verdient het de aanbeveling de tegel in een cementpap te leggen (1 deel wit cement : 1 deel water) om een beter contact met de tegel te krijgen. Bij zetten van tegels de specie op de achterzijde van de tegel aanbrengen en deze tegen de wand zetten. Om bij het zetten van de tegels op de wand nog beter contact te krijgen met de tegel kan er **Weber Flevopol uni** (75ml per 25 kg) aan de mortel worden toegevoegd. Overtollige specie uit de voegen verwijderen.

Afwerken

De tegels afvoegen met **webercolor comfort** of **webercolor premium**.

Reinigen

Het gebruikte gereedschap direct reinigen met water. Verhard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

Technische informatie

- Verwerkingstijd: maximaal 2 uur.
- Klasse: CT-C12-F2
- Praktische open tijd: ca. 15 minuten.
- Corrigeertijd: ca. 30 minuten.
-
- Wachtijd voor ingebruikname: 36 tot 48 uur (afhankelijk van temperatuur).
- Toepassingsdikte: tot 9 - 50 mm.
- Getest volgens de Europese normen: EN 13813.

Houdbaarheid

12 maanden na productiedatum indien droog en vorstvrij bewaard in gesloten en originele verpakking.

Let op

- De mortel toepassen bij temperaturen tussen de +5°C en + 30°C. Bescherm, indien nodig, het afgewerkte oppervlak tegen tocht en/of uitdroging.
- Mortel niet aanbrengen op bevroren of ontdooiende ondergronden, in de volle zon of op warme ondergronden of op vloerverwarming in werking. Schakel de vloerverwarming 24 uur van tevoren uit. De vloer geleidelijk opwarmen bij het in gebruik nemen van de vloerverwarming
- **webercol LZ wit+** is niet geschikt voor speciale ondergronden zoals hout, metaal, polyester e.d.