

## webercolor comfort



- Zeer flexibel
- Geschikt voor vloerverwarming
- Voor voegen van 1 tot 6 mm
- Waterdicht



webercolor comfort is een zeer flexibel voegmiddel voor smalle tegelvoegen. Het voegmiddel is waterdicht en zowel binnen als buiten toepasbaar en kan ook worden toegepast op vloeren met vloerverwarming en op houten vloeren. webercolor comfort is geschikt voor voegen van 1 tot 6 mm.

### Toepassing

- Geschikt voor gebruik binnen en buiten, voor wand en vloer.
- Eenvoudig verwerkbaar voegmiddel voor voegen van 1 tot 6 mm.
- Geschikt voor het voegen van onder andere natuursteen, marmer en gebakken tegels.
- Kan ook worden toegepast op vloeren met vloerverwarming en op houten vloeren.

### Leveringsvorm

Zak à 5 kg.

### Product eigenschappen

webercolor comfort is een flexibel voegmiddel voor smalle tegelvoegen. Het voegmiddel is toe te passen in voegbreedtes van 1 tot 6 mm. webercolor comfort is een waterdicht voegmiddel en is binnen en buiten toepasbaar. webercolor comfort is geschikt voor het voegen van onder andere natuursteen, marmer en gebakken tegels. Het zeer flexibele voegmiddel is zeer geschikt voor het tegelen van een vloer met vloerverwarming en houten vloeren. webercolor comfort is beschikbaar in de kleuren white, pearl grey, beige, perla en anthracite.

### Kleur

White, pearl grey, beige, perla, anthracite

### Gereedschap

Spaan, spons, emmer en menger.

### Verbruik

Het verbruik van voegmiddel is sterk afhankelijk van het formaat van de tegel, voegbreedte en voegdiepte.

- Berekening: tegellengte (mm) + tegelbreedte(mm)) x voegbreedte (mm) x voegdiepte (mm) x 1,6 / tegellengte (mm) x tegelbreedte.

Houd bij de berekening rekening met een verlies van ca. 10%.

### Dosering

Voeg ca. 1,5 liter water toe aan 5 kg **webercolor comfort**.

## webercolor comfort

### Gebruiksaanwijzing

#### **Vorbereitung**

Zorg dat de voegen droog zijn en vrij zijn van stoffen zoals cement, lijm en stof. Zorg tijdens de verwerking voor voldoende ventilatie om de droging te bevorderen. De toegepaste tegellijm mag geen vocht meer bevatten en moet voldoende zijn uitgehard. Verwerkingstemperatuur tussen de 10°C en maximaal 25°C. Draag geschikte handschoenen.

#### **Aanmaken**

Voeg ca 1,5 liter water toe aan 5 kg webercolor comfort.

#### **Verwerken**

Meng ca. 3 minuten met een boormachine met roerspindel, totdat een homogeen en klontvrij mengsel ontstaat. Breng webercolor comfort aan en vul de voegen volledig met een spaan. De praktische verwerkingstijd is ca. 30 minuten. Verwijder na het vullen van de voegen, zoveel en zo goed mogelijk diagonaal, het overschot aan voegmateriaal van het oppervlak van de tegels. Het reinigen van het oppervlak wordt hierdoor eenvoudiger.

#### **Aanvullende informatie**

Na ca. 30 tot 60 minuten, afhankelijk van de temperatuur, dient het tegeloppervlak schoongemaakt te worden. Doe dit met een diagonale beweging. Gebruik hiervoor een schone vochtige spons en schoon leidingwater. Spoel de spons regelmatig uit. Na het drogen van de mortel dienen de tegels schoongemaakt te worden met een droge doek.

### Technische informatie

- Norm: EN 13888.
- Klasse: CG2WAr
- Verwerkingstijd: ca. 30 min.
- Verwerking: ca. 1 uur.
- Afwerking: beloopbaar na ongeveer 12 uur.
- Bijzonder geschikt als voegmiddel voor houten ondergrond.

### Houdbaarheid

24 maanden na productiedatum indien droog en vorstvrij opgeslagen in de originele en ongeopende verpakking, bij temperaturen niet hoger dan 30 °C.

### Let op

- Voeg geen andere additieven toe.
- Maak de voegen niet te nat tijdens het reinigen.

### Tips

Zet eerst een test op bij het voegen van kleuringsgevoelige natuursteen.