

weberdry cemfast

Wand- en vloerafrondingsmortel



- Uitvlakking, hoekafronding en waterdichting in 1
- Waterdamp doorlatend
- Krimp gecompenseerd en sulfaatbestendig

weberdry cemfast is een waterdichtings uitvlakmortel en hoek afrondingsmortel. De snel verhardende waterdichte mortel is geschikt voor holle hoeken, reparaties, egalisatie lagen het uitvlakken van wanden en vloeren. De waterdichtings mortel is waterdamp doorlatend en zowel binnen als buiten toepasbaar.

Toepassing

- Geschikt voor gebruik binnen en buiten.
- **weberdry cemfast** is geschikt voor het maken van holle hoeken bij wand/vloer- en wand / wand-aansluitingen.
- Ook geschikt voor het repareren van gaten > 5 mm en het egaliseren van wanden voordat deze wordt afgewerkt met **weberdry cemseal topflex** of **weberdry bitumen latex**.
- Breng een laag van 5 tot 10 mm aan op vochtige muren en vloeren als onderlaag voor **weberdry cemseal topflex**.

Leveringsvorm

Zak à 25 kg.

Product eigenschappen

weberdry cemfast is een waterdichtings uitvlakmortel en hoek afrondingsmortel. De waterdichtings mortel is vezelversterkt en snelverhardend. Het product is onder meer geschikt voor het afronden van hoeken, voor het repareren van gaten en het uitvlakken van wanden. weberdry cemfast is krimp gecompenseerd en sulfaatbestand.

Kleur

Grijs

Gereedschap

Troffel, spaan.

Verbruik

Het verbruik is afhankelijk van de desbetreffende toepassing:

- Holle hoeken: Ca. 3,0 kg/m.
 - Egalisatie: Ca. 1,8 kg/m² per mm laagdikte.
- Voorbehandelingsprimer 1 op 10: 0,1 kg/m² per mm laagdikte.

Dosering

Voeg 2,8 - 3,3 liter water toe aan 25 kg. Afhankelijk van de toepassing.

weberdry cemfast

Wand- en vloerafrondingsmortel

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding

Zorg voor een ondergrond die vast, draagkrachtig en vormstabiel is en daarbij vrij van stof en andere stoffen die nadelig zijn voor een goede hechting. Behandel de ondergrond eventueel met een zand- of gritstraler, hogedrukreiniger of een andere methode met gelijkaardige prestaties. Herstel de ondergrond bij een waterlek met **weberrep cebar**. De ondergronden zodanig voorbevochtigen dat deze vochtig aanvoelt op het moment dat **weberdry cemfast** wordt aangebracht.

Aanmaken

Gebruik ca. 2,8 - 3,0 liter water voor 25 kg **weberdry cemfast** als hoekafrondingsmortel. Gebruik ca. 3,0 - 3,3 liter water voor 25 kg **weberdry cemfast** als uitvlakmortel.

Mengen

Voeg gelijkmatig **weberdry cemfast** toe aan het water (waterhoeveelheid afhankelijk van de gewenste consistentie). Meng dit ca. 2 minuten met een boormachine met roerspindel, totdat een homogeen en klontvrij mengsel ontstaat. Laat de specie 2 minuten rusten en meng opnieuw ca. 1 minuut.

Verwerken

Het mengsel is 30 tot 45 minuten verwerkbaar afhankelijk van de omgevingstemperatuur. Verwerk enkel bij temperaturen tussen 5 en 25 °C (ondergrond en omgeving).

Hoekafronding: Breng voor het maken van hoekafrondingen voldoende materiaal aan en werk deze af met een grote troffel. Bij onvoldoende materiaal, de mortel vers in vers aanbrengen. Hoeken afwerken in een radius van 5 cm.

Uitvlakmortel: Breng **weberdry cemfast** in een goed aangedrukte laag van 5 tot 10 mm op de voorbevochtigde ondergrond aan. **weberdry cemfast** kan afgewerkt worden, zodra het product voldoende droog is. De droogtijd is afhankelijk van de porositeit van de ondergrond en de omgevingstemperatuur.

Afwerken

Gebruik geen extra water bij het afwerken. Bescherm **weberdry cemfast** bij warme of winderige omgevingen tegen uitdroging door het te besprenkelen met water tot de uitharding volledig heeft plaatsgevonden of door afdekken met plastic folie. Bedek **weberdry cemfast** bij koude condities met een isolatielaag. Bescherm het oppervlak tegen vorst en regen tot de volledige uitharding heeft plaatsgevonden.

Reinigen

Gereedschap direct schoonmaken met water.

Technische informatie

Verwerkingstijd: ca. 15 minuten.

Droogtijd: ca. 60 minuten.

wachttijd voor bekleden van weberdry cemfast:

- met weberdry cemseal topflex : 2 - 3 uren
- met tegels: 2 dagen

Verwerkingstemperatuur: tussen 5 en 25°C.

Houdbaarheid

12 maanden na productiedatum indien droog en vorstvrij bewaard in de originele en ongeopende verpakking.

Let op

- **weberdry cemfast** is niet geschikt voor continue waterbelasting.
- Bij water aandrang, deze eerst verhelpen met **weberrep cebar**.