



weberdry inject



- Eenvoudig injecteren m.b.v. de weberdry gun
- Toepasbaar in vochtige muren
- Dringt diep door, vult de kleinste ruimtes van het metselwerk
- Op alle gangbare metselwerken toepasbaar

weberdry inject is een crème die optrekkend vocht stopt. De waterdichtingscrème dringt diep door en vult de kleinste ruimtes van het metselwerk. weberdry inject zorgt voor een perfecte waterdichting tegen opstijgend vocht in vochtige muren. De waterdichtingscrème is eenvoudig te injecteren met behulp van de weberdry gun doseerpistool.

TOEPASSING

- Horizontale waterdichting tegen opstijgend vocht in al het gangbare metselwerk.
- Met behulp van een doseerpistool toe te passen, zonder druk.

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

weberdry inject biedt een waterdichting tegen opstijgend vocht. De waterdichtingscrème is vooral toepasbaar in vochtige muren. weberdry inject dringt diep door en vult de kleinste ruimtes van het metselwerk. Waterdichting is toepasbaar op alle gangbare metselwerken. Met behulp van de **weberdry gun** doseerpistool is de waterdichtingscrème eenvoudig toe te passen, zonder druk.

GEBRUIKSAANWIJZING

VOORBEREIDING

Eventuele oude pleisterlagen tot minstens 80 cm van het punt van injectie verwijderen. Slecht hechtende pleisterlagen in zijn geheel verwijderen. Beschadigd metselwerk herstellen. Loszittende voegen verwijderen en de muur stofvrij maken. Boor horizontale gaten om de 8 tot 12 cm in de voeg met een diameter van 16 mm. Diepte van het gat = muurdikte - 5 cm (verbruik is 2 ml per cm diepte). Boor in het vochtige gedeelte van de muur, echter boven grondwaterniveau. Bij een muur met een hoge vochtbelasting, 2 rijen gaten boren met een maximale onderlinge afstand van 8 cm tussen de horizontale gaten. Zorg ervoor dat de boorgaten stofvrij zijn. Blaas deze uit met een (hand) pomp.

VERWERKEN

Vul de gaten volledig. Begin achteraan, beweeg de spuitmond langzaam naar voren tijdens het vullen van het gat. Uitgangspunt: ca. 2 ml per cm diepte bij een gat van 16mm doorsnede.

AFWERKEN

Zorg ervoor dat de boorgaten een dag na injectie afgedicht worden met bijvoorbeeld **weberrep rox** of **weberdry cemfast**.

LET OP

Niet toepassen op cellenbeton.

LEVERINGSVORM

6 stuks à 600 ml in een verpakking (doos).

KLEUR

Wit

VERBRUIK

- muurdikte : 12 cm, verbruik : 180 ml/m
- muurdikte : 24 cm, verbruik : 360 ml/m
- muurdikte : 36 cm, verbruik : 540 ml/m
- muurdikte : 48 cm, verbruik : 720 ml/m

GEREEDSCHAP

weberdry gun, boor, (hand)pomp.

HOUDBAARHEID

12 maanden na productiedatum indien droog en vorstvrij bewaard in gesloten en originele verpakking (zie ook uiterste houdbaarheidsdatum op de cartridge).