



webermix vlak

- **Zeer snel, na 4 uur betegelbaar**
- **2-30 mm laagdikte**
- **>10 mm vorstbestendig**
- **Stofarm**

webermix vlak voor het egaliseren en repareren van steenachtige en cementgebonden wanden. Geschikt voor laagdiktes van 2 tot 30 mm. webermix vlak droogt zeer snel en is na 4 uur al betegelbaar.

TOEPASSING

- Voor het egaliseren en repareren van steenachtige en cementgebonden wanden zoals metselwerk, beton, stucwerk en kalkzandsteen.
- Laagdiktes tussen de 2 - 30 mm.
- Ook geschikt voor keldermuren van zwaar metselwerk bij niet drukkend grondwater.

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

- Verwerkingstijd: ca. 45 minuten
- Wachtijd voor verdere verwerking: 3 tot 5 uur
- Toepassingsdikte: 2 tot 30 mm
- Gebruik: Onder de 5°C en boven de 25°C niet verwerken.
- Druksterkte: ca. 7,5 N/mm²

GEBRUIKSAANWIJZING

VOORBEREIDING

Voor alle toepassingen moet de ondergrond draagkrachtig, droog en vetvrij zijn en ontdaan van losse delen die de hechting nadelig beïnvloeden. Zuigende ondergronden benutten met water. Stoffige en afzandende wanden voorstrijken met **Weber Flevopol ogv**. Gladde en niet zuigende ondergronden aanbrander met **webermix vlak** (aanmaken en met een harde handveger op het oppervlak borstelen). Na uitharden de gewenste laagdikte opzetten. Bij toepassing over tegels, eerst schuren met grove korrel en daarna voorstrijken met **webertile prim S**.

AANMAKEN

Voeg circa 3,6 tot 4,2 liter schoon leidingwater toe aan 20 kg **webermix vlak** en meng met een elektrische menger. Meng circa 3 minuten totdat een homogene klontvrije specie ontstaat. Na de menging kan de mortel direct verwerkt worden.

VERWERKEN

Breng de mortel aan op de wand in de juiste laagdikte en rei deze vlak af. In totaal mag de maximale laagdikte 30 mm bedragen.

AFWERKEN

Bescherm tegen te snelle uitdroging, tocht en vorst. Na 3-4 uur (bij 20°C) is het oppervlak klaar om te worden betegeld.

CERTIFICERINGEN

EN 998-1:2010: Geschikt voor het egaliseren en repareren van steenachtige en cementgebonden wanden zoals metselwerk, beton, stucwerk en kalkzandsteen. Tevens geschikt voor keldermuren van zwaar metselwerk bij niet drukkend grondwater. CS III

TECHNISCHE INFORMATIE

VERWERKINGSGEGEVENS

- Klasse: CSIII.
- Verwerkingstijd: ca. 45 minuten.
- Wachtijd voor verdere verwerking: 3 tot 5 uur.
- Toepassingsdikte: 2 tot 30 mm.
- Druksterkte: ca. 7,5 N/mm².

LET OP

- Voeg nooit andere stoffen toe aan **webermix vlak**.
- Niet gebruiken op gips ondergronden.
- Nooit meer water toevoegen dan is aangegeven, daar te veel water leidt tot vermindering van de producteigenschappen.
- Aangemaakte specie binnen 30 minuten aanbrengen en met een aluminium rei vlakzetten.
- Onder de 5 °C en boven de 25 °C niet verwerken

LEVERINGSVORM

- Emmer à 20 kg.

KLEUR

Grijs

VERBRUIK

1,2 kg/m² per mm laagdikte.

DOSERING

webermix vlak 20 kg mengen met 3,6 - 4,2 liter water.

GEREEDSCHAP

Rei, spaarbord en troffel.

HOUDBAARHEID

webermix vlak is 6 maanden houdbaar na productiedatum indien droog en vorstvrij bewaard in gesloten en originele verpakking.