

weberrep cebar

Cebarpoeder



- Waterplug is direct hard
- Hechting op PVC
- Verhardt binnen 1 minuut

weberrep cebar is een reparatiemortel met extra snelle afbinding. Het snelcement verhardt binnen 1 minuut. De reparatiemortel is breed inzetbaar voor onder andere spoedreparaties en snelle montages. Denk bijvoorbeeld aan het stoppen van lekkages of het vastzetten van leidingen. weberrep cebar snelcement kan binnen en buiten worden toegepast en is geschikt voor wanden en vloeren. Het snelcement heeft een hoge sterkte (35 N/mm²) en is krimparm en chloridevrij.

Toepassing

- Geschikt voor binnen en buiten en voor wanden en vloeren.
- **weberrep cebar** is breed inzetbaar voor onder meer spoedreparaties en snelle montages.
- **weberrep cebar** is voor het zéér snel bevestigen en stellen van sanitair en PVC, vastzetten van gas-, water- en elektriciteitsleidingen, stoppen van lekkages (ook tegen waterdrang) en het dichtens van gaten en bevestigen van beugels en haken.
- In sommige gevallen kan droog **weberrep cebar** op het lek worden gedrukt totdat het door het aanwezige vocht is afgebonden.

Leveringsvorm

- Emmer à 6 kg
- Emmer à 12 kg

Product eigenschappen

weberrep cebar reparatiemortel trekt zeer snel aan. Het snelcement verhardt snel en is is niet langer dan 1 minuut te gebruiken. De druksterkte van de reparatiemortel ligt na 15 minuten op ca. 6,0 N/mm² (afhankelijk van omgevings-temperatuur). Na 28 dagen ligt de druksterkte op ca. 35 N/mm². weberrep cebar is breed inzetbaar voor diverse spoedreparaties en snelle montages. Gebruik het snelcement voor onder andere het stellen van sanitair en PVC, vastzetten van gas-, water-, en elektriciteitsleidingen, het stoppen van lekkages, dichtens van gaten en het bevestigen van beugels en haken.

Kleur

Grijs

Gereedschap

Mengemmer, troffel en spaan.

Dosering

Voor alle reparaties en montages geldt een dosering van 1 gewichtsdeel water op 4 delen **weberrep cebar**.

weberrep cebar

Cebarpoeder

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding

De ondergrond moet schoon, vetvrij, vrij van losse onderdelen en draagkrachtig zijn.

Aanmaken

Voor reparaties en montage geldt een dosering van 1 gewichtsdeel water op 4 delen weberrep cebar.

In sommige gevallen kan droog weberrep cebar op het lek worden gedrukt, totdat het door het aanwezige vocht is afgebonden.

Verwerken

Het mengsel trekt snel aan. Maak niet meer specie aan dan in 1 minuut te verwerken is. Het product is 3 minuten na waterdosering belastbaar. De verwerkingstemperatuur heeft invloed op de binding. Gebruik daarom gekoeld water om de binding te vertragen en warm water om te versnellen.

Afwerken

Direct na het aanbrengen het oppervlak afwerken met een spaan of plamuurmes.

Technische informatie

- Samenstelling: cement en zandmengsel met kunststofbindmiddelen en diverse additieven.
- Soortelijk gewicht: ca. 2,0 kg/l.
- Druksterkte na 15 minuten: ca 6,0 N/mm² (afhankelijk van omgevingstemperatuur).
- Druksterkte na 28 dagen: ca 35 N/mm².

Houdbaarheid

Houdbaar en chromaatarm tot 2 jaar na productiedatum in de originele en gesloten verpakking.

Let op

- **weberrep cebar** is niet voor constructieve toepassingen te gebruiken. Voor constructieve toepassingen adviseren wij het gebruik van **weberrep rox**.
- Gereedschappen en handen direct reinigen met water en zeep.
- Niet onder 5°C verwerken.

Tips

- De verwerkingstemperatuur heeft invloed op de binding.
- Gebruik daarom gekoeld water om de binding te vertragen.
- Voor een minder snelle afbinding adviseren wij **weberrep cebarrox**.