



weberrep cebarrox

- **Snelle reparatie- en stelmortel**
- **Na 8 minuten belastbaar**
- **Zeer goede hechting op PVC**

weberrep cebarrox snelcement verhardt in 5 minuten. De reparatiemortel heeft een snelle afbinding die ras inzetbaar is. Zo is het snelcement geschikt voor onder meer reparaties en montages, het stellen van kozijnen, ramen, en leidingen. Maar ook het dichten van gaten en scheuren is geen probleem met weberrep cebarrox. De reparatiemortel is binnen en buiten toepasbaar.

TOEPASSING

- Geschikt voor binnen en buiten en voor wanden en vloeren.
- **weberrep cebarrox** is breed inzetbaar, voor onder meer reparaties en montages, stellen van kozijnen, ramen en leidingen en het dichten van gaten en scheuren.
- **weberrep** heeft een zeer goede hechting op PVC en is geschikt voor het vastzetten van elektriciteitsleidingen wandcontactdozen.

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

weberrep cebarrox is een snelcement die verhardt in 5 minuten. De reparatiemortel is na 8 minuten belastbaar. weberrep cebarrox zorgt voor een snelle afbinding die ras inzetbaar is. Dankzij de zeer goede hechting op PVC is het snelcement uitermate geschikt voor het vastzetten van elektriciteitsleidingen en wandcontactdozen. Daarnaast is weberrep cebarrox geschikt voor onder meer reparaties en montages, het stellen van kozijnen, ramen, en leidingen. Maar ook het dichten en scheuren is geen probleem met weberrep cebarrox. De reparatiemortel is binnen en buiten toepasbaar. Druksterkte na 24 uur: ca 2,0 N / mm² (afhankelijk van omgevings temperatuur). Druksterkte na 28 dagen: ca 10 N / mm².

GEBRUIKSAANWIJZING

VOORBEREIDING

De ondergrond moet schoon, vetvrij, vrij van losse onderdelen en draagkrachtig zijn.

AANMAKEN

Voor alle reparaties, montages en stelwerkzaamheden geldt een dosering van 1 gewichtsdeel water op 5 delen weberrep cebarrox.

VERWERKEN

Het mengsel trekt snel aan. Maak niet meer specie aan dan in 5 minuten te verwerken is.

AFWERKEN

Direct na het aanbrengen het oppervlak afwerken met een spaan of plamuurmes.

TECHNISCHE INFORMATIE

- Samenstelling: cement en zandmengsel met kunststofbindmiddelen en diverse toevoegingen.
- Soortelijk gewicht: ca. 2,0 kg / l.
- Druksterkte na 24 uur: > 2,0 N / mm².
- Druksterkte na 28 dagen: > 10 N / mm².

LET OP

- **weberrep cebarrox** is niet voor constructieve applicaties te gebruiken.
- Gereedschappen en handen direct reinigen met water en zeep.
- Niet onder 5 ° C verwerken.

TIPS

- De verwerking heeft invloed op de binding.
- Gebruik gekoeld water om de binding te vertragen en warm water om te versnellen.
- Voor constructieve applicaties aanbevelen wij het gebruik van weberrep rox.

LEVERINGSVORM

Emmer à 6 kg

KLEUR

Grijs

DOSERING

Voor alle reparatie-, montage- en stelwerkzaamheden geldt een dosering van 1 gewichtsdeel water op 5 delen **weberrep cebarrox**.

GEREEDSCHAP

Mengemmer, troffel en spaan.

HOUDBAARHEID

Houdbaar en chromaatarm tot 2 jaar na productiedatum in de originele en gesloten verpakking.