

Weber Super Therm

Producteigenschappen:

- Economisch Buitengevelisolatie systeem voor alle gebouwen
- Thermische isolatie met een breed scala van afwerking mogelijkheden, zowel met kunsthars gebonden als minerale pleisters
- Thermische isolatie voor zowel renovatie als nieuwbouw.
- Ook te combineren met andere buitengevelisolatie systemen met "harde" afwerking zoals steenstrips of tegels
- Makkelijk te verwerken
- Zowel dik als dun lagige systemen als afwerking mogelijk.

1. Toepassingsgebied



- Het Weber Super Therm buitengevelisolatie systeem met isolatieplaten van EPS met een afwerking van zowel minerale als kunsthars gebonden pleisters
- Het wordt gebruikt om de thermische isolatie van oude en nieuwe gevels en/of plafonds te verbeteren.
- Het kan worden toegepast voor hoge gebouwen.
- Het systeem kan ook worden gebruikt voor het herstel van beschadigde en gebarsten nieuwe en oude gevels.
- Geschikte ondergronden zijn o.a. beton en metselwerk.
- Een combinatie met sierpleisters opent een nieuwe reeks ontwerpen met consistente isolatieniveau.
- Zowel af te werken met dikke of dunne lagen sierpleisters.

2. Certificering

- Het weber Super Therm buitengevelisolatie systeem is officieel gecertificeerd met het KOMO attest onder nummer: IKBI064/13 volgens BRL 1328.
- Brandgedrag: Het buitengevelisolatie systeem is moeilijk ontvlambaar B-s1, d0 volgens EN 13501-1 (met silicaat afwerklaag: brandvertragend klasse B-s2, d0 volgens EN 13501-1)
- Weber Super Therm buitengevelisolatie systemen zijn onder een 10 jaar verzekerd garantie systeem leverbaar. Weber systemen dienen altijd door KOMO gecertificeerde verwerkers aangebracht te worden. Voor meer informatie neemt u contact op met onze helpdesk
- De goedkeuring is alleen geldig voor het complete systeem. Er mogen geen materialen uitgewisseld of vervangen worden. Bij gebruik van niet-systeem gebonden componenten vervalt de certificering en kunnen geen garanties verstrekt worden.

3.1 webertherm lijm en wapeningsmortel

webertherm 301 lijm en wapeningsmortel
 webertherm 302 lijm en wapeningsmortel
 webertherm 304 lijm en wapeningsmortel
 webertherm 370 lijm mortel

Voor het verlijmen van niet minerale ondergronden (bijvoorbeeld hout en/of plaatmaterialen) is de dispersielijm webertherm 309 beschikbaar.

Verdere details over de lijmen en wapeningsmortel, zie de productinformatie bladen.

3.2 webertherm polystyreen (EPS) - Isolatieplaten

Weber Super Therm EPS	EPS standaard	EPS standaard	EPS Standaard
	040	035	032
Warmtegeleidingscoëfficiënt λ (NEN EN 13166) W / (m.K)	0,038	0,035	0,032
Brandgedrag Euro klasse (EN 13501-1) naakt product	E	E	E
Brandgedrag Euro klasse (EN 13501-1) afgewerkt product	B-s1	B-s1	B-s1
Diffusieweerstand μ	20/50	30/70	20/50
Afmetingen (cm)	100 x 50	100 x 50	100 x 50
Diktes (mm)	40 - 300	40 - 300	40 - 300
Kleur	wit	wit	grijs
Geluiddempend	-	-	+

3.3 webertherm 310/311 wapeningsgaas grof / fijn

Het gaas is gemaakt van zeer scheurvast glasvezels en is voorzien van een alkali-resistente coating.

Scheurweerstand volgens EN 13496

webertherm	310	311
Bij levering [N/5cm]:	> 2000	> 2000
Na alkalische belasting [N/5cm]:	> 1300	> 1000
Gewicht [g/m ²]:	200	160
Maaswijdte [mm]:	Ca. 8 x 8	Ca. 4 x 4

Kleur: μ :

bordeaux

bordeaux

3.4 webertherm pluggen

De webertherm pluggen worden gebruikt om de stabiliteit te garanderen.

Schotel diameter [mm]:	60
Boor diameter [mm]:	8
Verankeringsdiepte (HEF) [mm]:	25-65, afhankelijk van de wand
U-value reductie [W/m ² ·K]:	< 0,002
Toepassing:	Goedgekeurde ankers om de stabiliteit te waarborgen.

3.5 weberprim 403 Universele Primer

De weberprim 403 primer dient hoofdzakelijk om de waterhuishouding te reguleren van de dun lagige sierpleisters. Tevens is zuigend vermogen te reguleren en de een betere hechting te verkrijgen. Met een primer is het aanbrengen van de buitengevelisolatie sierpleister eenvoudiger. Het is ook mogelijk de mortelweefsel laag vooraf te bevochtigen.

3.6 Afwerkklagen

De volgende afwerkklagen kunnen worden gebruikt:

- webertop 200, 203 Aqua Balance, 204 Aqua Balance
- webertop 206; Edel krabpleister
- weberstar 220 Aqua Balance, weberstar 221, weberstar 223 Scheibenputz
- weberstar 240, weber.star 244 Reibeputz
- weberstar 261 Vrije structuren
- weberstar 281

Bovendien kunnen organisch gebonden of silicaat afwerkklagen worden gebruikt:

- weberpas 430 Aqua Balance, weberpas 431 Aqua Balance; dispersie pleisters
- weberpas 460 Aqua Balance, weberpas 461 Aqua Balance; silicaat pleisters
- weberpas 471 Siloxan pleister
- weberpas 480 Aqua Balance, weberpas 481 Aqua Balance; siliconen pleisters

Eigenschappen

Minerale afwerkklagen (weberstar / webertop):

Sterkteklasse / Mortel groep:

CS I en II CS / PIC

Druksterkte [N/mm²]:

>1

Waterabsorptiecoëfficiënt w [kg/m²·vh]:

< 0,5

Diffusieweerstand μ :

≤ 20

Bindmiddel:

Gebluste kalk, wit cement

Eigenschappen

Pasteuze afwerklagen (weberpas / Aqua Balance):

Waterabsorptiecoëfficiënt w [kg/m²·vh]: < 0,5

Diffusieweerstand μ: 60-190

Bindmiddel: Dispersie, waterglas (alleen weberpas 460 / Aqua Balance / weberpas 461 / Aqua Balance)

De reflectiewaarde van de afwerkpleisters dient ≥ 20 te zijn. Voor meer informatie zie de betreffende productinformatiebladen en verwerkingsrichtlijnen, zoals de NPR 3924.

3.7 Toebehoren

Een aantal toebehoren zijn beschikbaar voor de correcte verwerking van het systeem:

- webertherm 313/314 , weefsels hoek grof / fijn voor hoekversteving.
- webertherm 315, glasvezel diagonale wapening pijlen.
- webertherm 345, B1 vul schuim, voor het vullen van kleine isolatie lekken.
- APU profielen voor kozijn aansluitingen.
- Gevel decoratieve profielen voor gevels.
- Stucprofielen voor hoeken en aansluitingen.