



weberseal N

- **Neutraal vernettende 1-component silicone, MEKO-vrij**
- **Veroorzaakt geen verontreiniging van de randen bij natuursteen**
- **Niet corrosief**
- **Zeer goede weers-, verouderings- en UV-bestendigheid**
- **Schimmelwerend**
- **Unieke verwerkingseigenschappen**
- **Uitstekend afwerkbaar oppervlak**

weberseal N is een neutrale siliconenkit ideaal voor het hoogwaardig afdichten van aansluit- en dilatatievoegen in vloer en wand. De kit is verkrijgbaar in vier premium kleuren als toegepast in de voeg. weberseal N hecht uitstekend op keramische en natuursteen ondergronden en is schimmelwerend. Veroorzaakt geen verontreiniging van de randen bij natuursteen.

TOEPASSING

afdichten en voegen van marmer en andere natuurstenen

- afdichten van uitzettingsvoegen op vloeren, wanden en gevels
- afdichten en voegen van marmeren en natuurstenen zwembaden, ook van onderwatervoegen
- afdichten van gelakt en geëmailleerd glas
- afdichten van spiegels in combinatie met natuursteen

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

weberseal N is een neutrale, zeer goede weers-, verouderings-, en UV bestendige siliconenkit met een schimmel remmende werking

GEBRUIKSAANWIJZING

VOORBEREIDING

De ondergronden dienen schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn. Breng bij voegen dieper dan 15mm eerst een rugvulling in de voeg aan.

VERWERKEN

Breng **weberseal N** zo gelijkmatig mogelijk aan in de af te dichten dilatatie- en/of aansluitvoegen. Gebruik hiervoor een kitpistool van een goede kwaliteit. Verwijder de overtollige siliconen met afwerkspatels en gebruik eventueel afwerkzeep. Haal het te veel aan siliconen van het gereedschap.

TECHNISCHE INFORMATIE

huidvormingstijd bij 23°C/50% rlv : 10 minuten

- uitharding in 24 uren bij 23°C/50% rlv : 2 - 3 mm
- verwerkingstemperatuur : van +5 tot +35°C
- viscositeit bij 23°C : pasteus, standvast
- soortelijk gewicht bij 23 °C volgens ISO 1183-1 : 1,0 g/cm³
- Shore-A-hardheid volgens ISO 868 : 30
- praktische bewegingsopname : 25%
- rekspanningswaarde bij 100 % volgens ISO 37, S3A : 0,5 N/mm²
- scheurrek volgens ISO 37, S3A : 600%
- treksterkte volgens ISO 37, S3A : 1,4 N/mm²
- temperatuurbestendigheid van/tot : van -40 tot +180°C
- extrusie ratio volgens ISO 8394-1 : 130 - 160 g/min.
- volumeverlies volgens ISO 10563 : < 10%

Deze waarden zijn resultaten van genormaliseerde laboratoriumproeven. Ze kunnen gevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden op de werf.

LET OP

Wees er zeker van dat de materialen die in direct contact met dit product komen ermee en ook met elkaar compatibel zijn en elkaar niet beschadigen of veranderen (bvb. verkleuren). B reng indien er grote holtes zijn eerst een passende rugvulling aan om deze op te vullen. B ij het afmetten mag geen holte ontstaan, dit om de kans op schimmelaantasting te verminderen. T ijdens de verwerking en uitharding voor voldoende luchttoevoer zorgen. C ontact met bitumenhoudende en weekmaker afgevend materialen zoals bvb. butyl, EPDM, neopreen, isolatie- en teerlagen vermijden. B ij de sanering van door schimmel bevallen voegen moet de aanwezige elastische afdichtingkit volledig verwijderd worden. Voor het opnieuw vervoegen moeten de betrokken voegen met antischimmel middel behandeld worden om eventueel overgebleven schimmelsporen te verwijderen. Gebeurt dit niet, dan kan ondanks de schimmelwerende instelling van de afdichtingkit snel weer schimmel op de voeg groeien.

LEVERINGSVORM

Koker van 300 ml

KLEUR

Leverbaar in 4 kleuren.

DOSERING

Kant- en klaar product.

GEREEDSCHAP

Kitpistool

HOUDBAARHEID

18 maanden na productiedatum in gesloten en originele verpakking. Beschermen tegen vocht.