

## weber set TM 67

Tegelmortel voor het maken van tegelwerk binnen en buiten



**Weber set TM 67** is een fabrieksmatig vervaardigde droge mortel, op basis van EN 13813, Dekvloermortel en dekvloeren.

Weber set TM 67 is een fabrieksmatig vervaardigde droge mortel, op basis van EN 13813, Dekvloermortel en dekvloeren.

### Toepassing

- Het leggen van vloertegels
- Het betegelen van zwembaden
- Het betegelen van industrievloeren
- Het maken van tegelwerk binnen en buiten

### Leveringsvorm

Silo tot 21 ton (afhankelijk van de wettelijk toegestane laadgewichten).

### Product eigenschappen

Tegelmortel geschikt voor het betegelen van: industriële vloeren en zwembaden.

### Kleur

Grijs

### Certificeringen

Dit product wordt geleverd onder KOMO en BSB certificaat, KOMO certificaat nr. 701-jj-V BSB Certificaat 701-jj-BBK, vormgegeven bouwstof. Het product is CE gemarkeerd volgens NEN-EN 13813.

### Verbruik

Ca. 105 kg per 5 cm laagdikte per m<sup>2</sup>.

### Dosering

Waterbehoefte: 10,0 % (m/m).

### Gebruiksaanwijzing

#### **Vorbereiding**

Maak ondergrond vrij van olie, vet en/of andere stoffen die nadelig zijn voor de hechting. Brand ondergrond aan met een vloeibaar mengsel van cement en water (samenstelling in matdelen 1 cement: 1 water) of een hechtprimer.

#### **Aanmaken**

Waterhoeveelheid: zie eigenschappen mortelspecie. **Mengen:** Meng, gebruikmakend van Weber Beamix equipment, overeenkomstig de handleiding behorende bij het desbetreffende mengsysteem.

## weberset TM 67

## Tegelmortel voor het maken van tegelwerk binnen en buiten

### Verwerken

Verwerkbaar gedurende ca. 2 uur, afhankelijk van specie- en omgevingstemperatuur. Verwerk de specie boven 0 °C en niet op een bevroren ondergrond.

**Mortelspecie aanbrengen:** Mortelspecie spreiden, op hoogte brengen en verdichten.

**Tegels leggen:** Afhangelijk van de werkwijze van de tegellegger wordt het speciebed begoten met een cementslurry, het zg. pappen, en worden daarna de tegels aangebracht. Let op: tegelvloer ten minste 3 dagen niet betreden.

**Nabehandelen:** Bescherm het afgewerkte oppervlak tegen tocht en uitdroging door afdekken met plastic folie.

**Reinigen:** Reinig direct het gebruikte gereedschap met water.

### Afwerken

Voeg de tegels na 3 dagen af met webercolor comfort of webercolor premium.

## Technische informatie

### Grondstoffen

Bindmiddel: hoogovencement CEM III (EN 197-1)

Toeslagmaterialen: harde dichte toeslagmaterialen (EN 13139)

Grootste korrelafmeting:  $\pm 4$  mm

Korrelopbouw volgens korrelgroep: 0 - 4 (opgave producent)

Toevoegingen: geen

Hulpstoffen: geen

### Eigenschappen mortelspecie

- Waterbehoefte: 10.0 % (m/m)
- Volumieke massa: 2200 kg/m<sup>3</sup>
- Uitlevering: 490 l/ton
- Verwerkingstijd: 2 uur

### Eigenschappen verharde mortel

- Volumieke massa: 2100 kg/m<sup>3</sup>
- Buigtreksterkte: 3.0 N/mm<sup>2</sup> (EN 13892- 2)
- Druksterkte: 16.0 N/mm<sup>2</sup> (EN 13892- 2)

## Houdbaarheid

12 maanden houdbaar na productiedatum indien droog opgeslagen.

## Let op

Bescherm het afgewerkte oppervlak tegen tocht en uitdroging door afdekken met plastic folie.