

## Weber Tegellijm snel



- Inwasbaar na 3 uur, beloopbaar na 3 - 5 uur
- Stofarm
- Geschikt voor vloerverwarming



Weber Tegellijm snel is een sneldrogende tegellijm. Wil je zo snel mogelijk weer douchen, koken of gewoon over de vloer lopen? Dan is Weber Tegellijm snel dé uitkomst. Doordat de tegellijm snel uithardt is de vloer al na 3 uur af te werken. Deze sneldrogende tegellijm is geschikt voor het tegelen op zowel wand en vloer. Weber Tegellijm snel is tevens stofarm en is binnen en buiten te verwerken.

### Toepassing

- Binnen en buiten toepasbaar.
- Voor een snelle verlijming van alle keramische tegels op vrijwel alle ondergronden.
- **Weber Tegellijm snel** kan worden gebruikt op cementvloeren, gipsgebonden vloeren, vloeren met vloerverwarming, beton, gipsvezelplaten, pleisterlagen, kalkzandsteen, gasbeton, hardschuim platen, bestaande tegels, enz.
- Verdere toepassingen zijn buitenterrassen.
- Tegels die schotel gedrag vertonen.

### Leveringsvorm

Plastic zak à 20 kg.

### Product eigenschappen

Weber Tegellijm snel is een sneldrogende tegellijm voor het lijmen van vloertegels en het plaatsen van wandtegels. Deze tegellijm is zowel geschikt voor buiten als binnen. Met deze snelle poedertegellijm verlijmt je zelf alle keramische tegels van 20x20 tot 60x60 cm op vrijwel alle ondergronden in bijvoorbeeld badkamers, keukens en garages. Weber Tegellijm Snel is vocht- en waterbestendig. Daarnaast is Weber Tegellijm Snel binnen drie uur beloopbaar en na drie uur al voegklaar. Een gemiddelde toilet- en badruimte kan hierdoor binnen een dag worden afgewerkt. Dankzij de snelle en sneldrogende eigenschappen is Weber Tegellijm Snel ook geschikt voor reparaties. Zonder veel kapwerk lijm je in een handomdraai de tegel opnieuw vast en kun je weer jaren genieten van je tegelwerk.

### Kleur

Grijs

### Certificeringen

**Weber Tegellijm snel** is CE gemarkeerd volgens NEN EN 12004: C2 FTE.

### Gereedschap

Troffel, getande spaan, elektrische spindelmenger (600 TPM).

### Verbruik

Afhankelijk van het formaat en reliëf van de tegel, vlakheid van de ondergrond, de verlijmingswijze en type lijmkam.

## Weber Tegelijm snel

### Dosering

**Weber Tegelijm snel** 20 kg mengen met 4,5 -5,0 liter water.

### Gebruiksaanwijzing

#### **Vorbereiding**

Zorg voor een ondergrond die vast, draagkrachtig en vormstabiel is. Ook dient de ondergrond vrij van stof en andere vervuiling te zijn die nadelig zijn voor de hechting. Zuigende ondergronden voorstrijken met Weber Tegelijm primer poreuze ondergronden, niet zuigende ondergronden voorstrijken met Weber Tegelijm primer niet poreuze ondergronden. Gipsgebonden vloeren dienen altijd geschuurd en ontstof te worden en het vochtgehalte mag niet meer dan 0,5% zijn. Bij toepassing tegel over tegelbestaande tegels schuren met grove korrel en voorbehandelen met Weber Tegelijm primer niet poreuze ondergronden. Ontvet eerst het oppervlak voordat u de tegel gaat schuren.

#### **Aanmaken**

Voeg ca. 4,5 - 5,0 liter water toe aan 20 kg Weber Tegelijm snel. Meng ca. 3 minuten met een geschikte elektrische spindel menger tot een homogene, klontvrije massa. Laat de mortel een aantal minuten staan en meng daarna nogmaals de mortel machinaal door. Na de tweede menging kan de mortel direct gebruikt worden. Voor wandtoepassingen en bij gebruik als middelbedlijm iets minder water gebruiken. VERBRUIK

- 4 mm vertanding: ca. 2,0 kg/m<sup>2</sup>
- 6 mm vertanding: ca. 2,5 kg/m<sup>2</sup>
- 8 mm vertanding: ca. 3,0 kg/m<sup>2</sup>
- 10 mm vertanding: ca. 3,5 kg/m<sup>2</sup>

#### **Verwerken**

De lijm op de ondergrond aanbrengen. Gebruik hiervoor de voorgeschreven lijm kam (lijmcontactvlak min. 80%. Voor buitentoepassingen en voor zwaar verkeer 100%). Binnen 20 minuten de tegels met een schuivende beweging in de lijm drukken. Overtollige lijm uit de voegen verwijderen. De mortel binnen 45 minuten verwerken.

#### **Afwerken**

Na minimaal 3 uur, afhankelijk van de omstandigheden, tegels afvoegen met weberfinish of weberfinish protect 3.

#### **Aanvullende informatie**

Het gebruikte gereedschap direct reinigen met water. Verhard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

### Technische informatie

- Verwerkingstijd: maximaal 45 minuten
- Klasse: C2 FTE
- Praktische open tijd: ca. 30 minuten
- Corrigeer Tijd: ca. 15 minuten
- Wachtijd voor ingebruikname: 3 tot 5 uur (afhankelijk van temperatuur)
- Toepassingsdikte: tot 2 -15 mm
- Initiële hechting: 1 N/mm<sup>2</sup>
- Hechting na inwerking van warmte: 1 N/mm<sup>2</sup>
- Hechting na vorst/dooi cycli: 1 N/mm<sup>2</sup>
- Getest volgens de Europese normen: EN 12004.Slip: < 0,5 mm

### Houdbaarheid

9 maanden na productiedatum indien droog en vorstvrij bewaard in gesloten en originele verpakking.

### Let op

- De lijm toepassen bij temperaturen tussen de +5°C en de +30°C.
- De lijm niet aanbrengen op bevroren of ontdooiende ondergronden, in volle zon, op warme ondergronden of op vloerverwarming in werking.
- Schakel de vloerverwarming 24 uur van tevoren uit. De vloer geleidelijk opwarmen bij het in gebruik nemen van de vloerverwarming.
- De lijm is niet geschikt voor speciale ondergronden zoals metaal, polyester e.d.

## Weber Tegellijm snel

- Bij toepassingen van lichtgekleurd marmer, glasmozaïek e.d. **Weber Tegellijm grootformaat tegels** gebruiken.
- Bij toepassingen van composiet of natuursteen altijd eerst een test opzetten.
- Voor toepassingen op houten vloeren **Weber Tegellijm grootformaat tegels** gebruiken.
- Hogere temperaturen verkorten de open tijd.
- Bij twijfel, neem contact op met de Helpdesk.

### Tips

Vloer eerst snel egaliseren? Maak een keuze uit het weberfloor assortiment.