

webertec CMM 252



- **Webertec CMM 252** (C25-4/I) is een kant-en-klaar niet polymeer gemodificeerde, fabrieksmatig vervaardigde droge mortel, op basis van NEN-EN 206-1:2001 en CUR-Aanbeveling 53, sterkteklasse C20/25, 4 mm korrel.
- **Webertec CMM 252** (C25-4/I) is een modellerspuitbeton ten behoeve van het spuiten volgens de natte spuitmethode.

Webertec CMM 252 (C20/25-4/I) is een kant-en-klaar niet polymeer gemodificeerde, fabrieksmatig vervaardigde droge mortel, op basis van NEN-EN 206-1:2001 en CUR-Aanbeveling 53, sterkteklasse C20/25, 4 mm korrel. webertec CMM 252 (C20/25-4/I) is een modellerspuitbeton ten behoeve van het spuiten volgens de natte spuitmethode.

Toepassing

Modeller Spuitmortel voor het modelleren en creatief vormgeven van:

- Klimwanden
- Rotspartijen
- Kunstobjecten
- Creatieve vormen binnen attractieparken

In- en outdoor objecten in winkelpanden

Leveringsvorm

- Zak á 25 kg
- Silo tot 21 ton (afhankelijk van de wettelijk toegestane gewichten)
- Bulk tot 32 ton (afhankelijk van de wettelijk toegestane gewichten)

Product eigenschappen

Creatieve modellerspuitmortel ten behoeve van het spuiten volgens de natte spuitmethode, sterkteklasse C20/25, 4 mm korrel.

Kleur

Diverse kleuren op aanvraag leverbaar. Selecteer afhankelijk van de kleur het juiste veiligheidsblad. Let op de kleurcode

Certificeringen

Webertec CMM 252 wordt geleverd onder "KOMO" Kwaliteitsverklaring. Kwaliteitsverklaring nr. 701- B, BSB Certificaat 701-BBK, vormgegeven bouwstof.

Verbruik

Bij gebruik in het beoogde consistentieclassen, Ca. 0,530 m³ /ton.

Dosering

Zakgoed: Gebruik 3,5 - 3,8 liter leidingwater voor 25 kg webertec CMM 252. Bulk: Stel de waterdosering in zodat de juist consistentie (half plastisch) (S4/F4) wordt verkregen. De waterdosering is te controleren doormiddel van het indampen van de betonspecie. Beoogde waterdosering 14 á 15%.

webertec CMM 252

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding

Voorbehandelen ondergrond: maak de ondergrond geheel vrij van olie, vet en andere stoffen die nadelig zijn voor de hechting. Gladde oppervlaktes dienen te worden opgeruwd door middel van hakken, boucharderen en of waterstralen om een voldoende ruw oppervlak te verkrijgen in verband met optimale aanhechting. Bevochtig de ondergrond goed voor met water of gebruik een hechtprimer.

Aanmaken

Waterhoeveelheid: gebruik 3,5 - 3,8 liter leidingwater voor 25 kg mortel. Mengen (Saint-Gobain Weber Beamix equipment): meng, overeenkomstig de handleiding behorende bij het desbetreffende systeem. Meng de modellerspuitmortel bij voorkeur in een dwangmenger. Breng circa 75% van de benodigde hoeveelheid water in de menger. Voeg dan de droge mortel toe in de menger. Voeg daarna de resterende hoeveelheid water toe zodat de juiste verwerkbaarheid wordt verkregen. Meng gedurende ca. 3 minuten zodat een klontvrij plastisch homogeen mengsel is verkregen.

Verwerken

Verwerken volgens de natte spuitmethode, spraymethode. Verwerk de modellerspuitmortel tussen de 5° C en 30° C. Verwerking beneden 5° C heeft een negatieve reactie op de hydratatiesnelheid van cement. Werk niet op een bevroren ondergrond. Minimale laagdikte in één arbeidsgang aan te brengen is 15 mm. Dikkere lagen in meerdere arbeidsgangen aanbrengen. Maximaal aan te brengen laagdikte is geheel afhankelijk van de aard van de constructie en de conditie waaronder wordt gespoten. Bij het gebruik van een curing compound op een eerste laag waar nog een tweede laag over aangebracht wordt moet de gebruiker er zich van overtuigen dat dit geen nadelige gevolgen voor de hechting tussen de twee lagen heeft. Afwerken De mortel is minimaal 4 uur plastisch. Gedurende deze tijd kan de mortel worden vervormt en gemodelleerd. daarna is de mortel nog gedurende 2 uur, door krabben met troffel of spaan, te vormen en glad te strijken. Met betrekking tot afwerkmethodes zoals; uitwassen, uitspoelen en inkleuren met slurry kunnen deze de eigenschappen van het verharde product negatief beïnvloeden. Gedurende de periode dat het oppervlak nog bewerkt en afgewerkt wordt, moet de mortelspecie beschermd worden tegen vroegtijdig uitdrogen, door te benevelen met water of afdekken met plastic folie. In verband met de vertragende werking van de mortelspecie, kan deze de eerste 12 uur nauwelijks vervorming of spanning opnemen. Belastingen gedurende deze periode moet dan ook worden vermeden.

Nabehandelen

Bescherm het gespoten of afgewerkte morteloppervlak tegen tocht en uitdroging door afdekken met vochtig jutte of plastic folie (minimaal 7 dagen). Indien het afdekken van de gespoten delen met folie niet mogelijk is, is regelmatig bevochtigen van het afgewerkte oppervlak een alternatief. Het gebruik van curing compound behoort eveneens tot de mogelijkheden, let hierbij op dat sommige curing compounds nadelig effect kunnen hebben op de aanhechting van eventueel later aan te brengen afwerkklagen. Bescherm het betonoppervlak tegen bevriezing.

Reinigen

Het gebruikte gereedschap kan met water worden gereinigd. Verhard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

Technische informatie

Grondstoffen

- Bindmiddel: portlandcement CEM I - wit (EN 197-1)
- Toeslagmateriaal: harde dichte toeslagmaterialen (EN 12620)
- Grootste korrelafmeting: 4 mm
- Toevoegingen: vulstoffen
- Hulpstoffen: een combinatie van additieven die de eigenschappen van de mortelspecie en mortel bepalen

Eigenschappen mortelspecie

- Waterbehoefte: 14,0 - 15,0 %
- 3,5 - 3,8 liter/25kg
- Spreidmaat: 165 mm (EN 1015-3)
- Volumieke massa: 2150 kg/m³ (EN 1015-6)
- Luchtgehalte: 4,5 % (EN 1015-7)
- Uitlevering: 530 liter/ton
- Verwerkingstijd: 30 minuten bij 20°C
- Bewerkingstijd ca. 5 uur bij 20°C

webertec CMM 252

Eigenschappen verharde mortel

- Volumieke massa: 2150 kg/m³ (28 dagen, EN 12390-7)
- Buigtreksterkte: 3 dagen 4 N/mm² (EN 1015-II), 7 dagen 5 N/mm², 28 dagen 7 N/mm²
- Druksterkte: 3 dagen 20 N/mm² (EN 1015-II), 7 dagen 30 N/mm², 28 dagen 45 N/mm²
- Krimp: < 0,9 mm/m (DIN 52 450)
- Waterindringing: < 3 mm (ISO/DIS 7031). Proefstukafmeting : 40 x 40 x 160 mm, bewaaromstandigheid: 20°C/onder water

Houdbaarheid

6 maanden houdbaar na productiedatum indien droog en vorstvrij opgeslagen in de originele en gesloten verpakking.