

weberfloor top primer

weberfloor top primer



- Verzegelt cementgebonden ondergronden
- Gemakkelijk aan te brengen
- Korte droogtijd 2 à 3 uur

Plezier hebben én houden van je betonlook zichtvloer? weberfloor top primer is een robuuste transparante coating die een langdurige bescherming biedt voor jouw cementgebonden gietvloer. weberfloor top primer verzegelt de vloer, beschermt tegen indringing van vlekken en vervuiling en zorgt ervoor dat je de vloer makkelijk kunt reinigen en onderhouden. Behaal het beste resultaat in combinatie met de weberfloor top mat.

Toepassing

weberfloor top primer is een transparante primer ten behoeve van weberfloor top mat. Voor het verzegelen van cementgebonden (gekleurde) gietvloermortels. Toe te passen in woningen, kantoren, winkels en openbare gebouwen. weberfloor top primer dient afgewerkt te worden met weberfloor top mat als het om esthetische eindafwerking gaat in bijvoorbeeld woonkamers, kantoren en showrooms. Indien weberfloor top primer wordt gebruikt om een stoffende (bijv. schuur- en garage) vloeren tegen te gaan, zijn twee lagen verdunde weberfloor top primer voldoende. Alleen geschikt voor binnenvloeren.

Leveringsvorm

Emmer à 2,5 kg.

Product eigenschappen

weberfloor top primer verzegelt cementgebonden ondergronden. Het weberfloor top nabehandelingssysteem wordt gebruikt voor een langdurige en proactieve bescherming van jouw vloer en breng je snel en eenvoudig aan. De coating beschermt tegen indringing van vlekken en vervuiling en zorgt ervoor dat je de vloer makkelijk kunt reinigen en onderhouden. Zo behoud je ook op lange termijn de natuurlijke uitstraling van je vloer. weberfloor top primer heeft een korte droogtijd van 2 à 3 uur. De primer is geschikt voor stoffende schuur- en garagevloeren. Voor woonruimtes zoals woonkamers en keukens, behaal je in combinatie met de weberfloor top mat het beste resultaat.

Kleur

Melkachtig, droogt transparant op.

Gereedschap

wegwerp overschoenen, kortharige microvezel lakroller, microvezeldoek, roerhout / boorspindel, verdeelbak.

Verbruik

Ca. 50 - 60 gr/m² per laag. Twee lagen = Ca. 22 - 25 m²

Dosering

Verdunnen met 30% leidingwater. Bijv. Neem 1 kg weberfloor top primer en voeg daar 300 ml water aan toe. Voor 2,5 kg weberfloor top primer dient u 750 ml water toe te voegen.

weberfloor top primer

weberfloor top primer

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding

Drag tijdens de verwerking van weberfloor top primer altijd plastic wegwerp overschoenen (of draag bijv. plastic zakken om de schoenen) om de vloer tegen vervuiling te beschermen. Ingetrokken vervuiling is niet meer te verwijderen en zal zichtbaar blijven in het eindresultaat. Zorg voor een ondergrond die vast, droog, draagkrachtig en vormstabiël is en daarbij vrij is van stof en andere verontreinigen die nadelig zijn voor een goede hechting. De ondergrond eventueel met een droge microvezeldoek afnemen. Zorg ervoor dat de ruimte zo schoon/zuiver mogelijk is. Losse stofdeeltjes, ongedierte/insecten ect. kunnen tijdens de verwerking de vloer verontreinigen. De gietvloermortel dient minimaal 24 - 48 uur van tevoren, bij normale drogingscondities (20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid) aangebracht te zijn. De verwerkingstemperatuur (omgeving en ondergrond) dient tussen de +15°C en +25°C te zijn. Nooit aanbrengen bij vloerverwarming in werking, warme ondergronden of ondergronden in volle zon. Zet voor het aanbrengen eventuele vloerverwarming minimaal 48 uur van tevoren uit. Tijdens de verwerking tocht vermijden.

Aanmaken

Voor gebruik de emmer goed oproeren, zodat er een homogeen mengsel ontstaat. Om de weberfloor top primer goed in de ondergrond te laten trekken dient deze verdund te worden met 30% leidingwater. Neem bijvoorbeeld 1 kg weberfloor top primer, voeg daar 300 ml water aan toe en meng dit goed door. De tweede laag dient op dezelfde manier verdund te worden. Voor 2,5 kg weberfloor top primer dien je 750 ml water toe te voegen.

Verwerken

Giet de verdunde weberfloor top primer over in een verdeelbak. Breng het materiaal op de ondergrond aan met een kortharige microvezel lakroller. Begin in de verst verwijderde hoek en werk gelijkmatig in banen naar de uitgang toe. De primer moet vol en zat in een goed verdeelde laag worden aangebracht. Materiaal nat in nat blijven verwerken om aanzetten te voorkomen. Werk overlappend en werk in één richting na. weberfloor top primer dient volledig droog te zijn voordat de tweede laag weberfloor top primer aangebracht kan worden. Afhankelijk van de situatie en temperaturen minimaal 2-3 uur droogtijd. Goed ventileren na het aanbrengen om doorharding te verkrijgen. Gebruik hiervoor eventueel een ventilator of zorg voor luchtverplaatsing voor droging.

Afwerken

Breng na volledige droging van de tweede laag weberfloor top primer (2-3 uur), twee lagen weberfloor top mat aan voor een optimale en langdurige bescherming van uw vloer tegen vervuiling en vlekvorming. Voor gebruik de weberfloor top mat gebruiksaanwijzing raadplegen en opvolgen.

Aanvullende informatie

Na gebruik weberfloor top primer het gereedschap en je handen reinigen met water en zeep.

Technische informatie

Samenstelling

- Monocomponent vloeistof.
- Polymeren, Polyurethaan, additieven, specifieke toeslagstoffen op waterbasis.

Eigenschappen

- melkachtige witte vloeistof
- Viscositeit: Dik vloeibaar pH-waarde: 7,5

Verwerkingsgegevens

- Verwerkingstemperatuur (omgeving en ondergrond): tussen de +15°C en +25°C.
- Aanvullende gegevens: Droogtijd: ca. 2-3 uur
- **Deze tijden zijn op basis van een temperatuur van +20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid. Hogere temperaturen verkorten de tijden, lagere temperaturen verlengen de tijden. Goed ventileren na het aanbrengen om doorharding te verkrijgen.**

Houdbaarheid

Houdbaar tot 12 maanden na productiedatum indien koel en vorstvrij opgeslagen in de originele en ongeopende verpakking. Optimale opslagtemperatuur +15°C - +25°C.

Let op

- weberfloor top primer niet mengen met andere producten.
- Emmer goed oproeren voor gebruik.

weberfloor top primer

weberfloor top primer

- Verdunnen met schoon leidingwater voor gebruik.
- weberfloor top primer is niet resistent tegen chemische (bijtende) producten. Bij vloeren die worden blootgesteld aan chemicaliën dien je een daarvoor geschikte coating te gebruiken.
- De ruimte vóór en na het aanbrengen ventileren. Voorkom tocht.
- Gebruik kwalitatief hoogwaardige niet-pluizende kortharige microvezel lakrollers.
- Het aanbrengen van een beschermlaag vervangt niet het dagelijks onderhoud van de vloer.
- De eerste week na het aanbrengen van de coating de vloer niet met water behandelen.
- Voor een duurzaam behoud van de vloerafwerking, dienen (gemorste) verontreinigingen zo spoedig mogelijk te worden verwijderd.
- Zand en onjuiste beschermdoppen/wielen op bijvoorbeeld meubelen kunnen mechanische schade geven.

Tips

Gebruik weberfloor top primer in twee lagen en werk deze vervolgens af met twee lagen weberfloor top mat voor esthetische toepassingen in woningen, kantoren winkels en openbare gebouwen. Gebruik het weberfloor top nabehandelingssysteem om weber egalisatie zichtvloer te voorzien van een duurzame en langdurige bescherming tegen vervuiling. weberfloor top primer kan ook prima in twee lagen worden gebruikt om een stoffende (schuur- en garage) vloer tegen te gaan.