

Weber Universele primer



- Universeel geconcentreerde primer.
- Primer voor wand, vloer en plafond
- Groot hechtvermogen
- Waterverdunbaar
- Sneldrogend

Weber Universele primer is een geconcentreerde voorstrijk. Deze geconcentreerde hechtprimer is ideaal voor het voorstrijken van zowel wanden en vloeren als plafonds. De Weber Universele voorstrijk geconcentreerd is een verdunbare voorstrijk en te gebruiken als hechtlaag.

Toepassing

Weber Universele voorstrijk geconcentreerd voor het voorstrijken van muur, wand en plafond. De primer kan afhankelijk van de ondergrond worden verdund met water. Bij een mengverhouding van één deel primer op drie delen water doe je met de Universele primer gemiddeld 25 m².

Leveringsvorm

Fles à 1 liter

Product eigenschappen

Weber Beamix Universele primer is een universeel, geconcentreerde primer. De voorstrijk kan worden gebruikt voor wanden, vloeren en plafond. Primer met groot hechtvermogen, te verdunnen met water en sneldrogend.

Kleur

Wit, droogt transparant op.

Gereedschap

Zachte bezem, borstel, blokkwast, emmer, gieter, roerhout.

Verbruik

Ca. 20-25 m² bij een mengverhouding van 1 deel primer: 3 delen water. Afhankelijk van toepassing en porositeit van de ondergrond.

Dosering

Weber Universele voorstrijk geconcentreerd is op eenvoudige wijze met schoon leidingwater te verdunnen/mengen. Afhankelijk van de toepassing onderstaande verdunningswaarden/ mengverhouding aanhouden.

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding

Zorg voor een draagkrachtig oppervlak en droge ondergrond, vrij van loszittende delen, stof, olie en andere stoffen die nadelig zijn voor de hechting. Dicht eventuele openingen in de ondergrond af om lekkage te voorkomen. Zorg voor een lichte ventilatie tijdens en na het aanbrengen van Weber Universele voorstrijk geconcentreerd. Het voorstrijken van de ondergrond is van wezenlijk belang om een goed eindresultaat te verkrijgen.

Weber Universele primer

Aanmaken

Weber Universele voorstrijk geconcentreerd moet worden verdund/gemengd met schoon leidingwater. De primer is na goed schudden klaar om te verdunnen volgens onderstaande tabel. Doe eerst water in een emmer/gieter en voeg de primer toe. Daarna goed handmatig roeren.

Verwerken

Verwerk Weber Universele voorstrijk geconcentreerd tussen de 10°C en 25°C. Begin in de verst verwijderde hoek en werk naar de uitgang toe. Breng de primer aan met behulp van een gieter met fijne sproeikop en verdeel deze met een zachte bezem, borstel of blokkwast in één of meerdere lagen. Alle poriën en capillairen moeten worden voorzien met primer. Laat de primer drogen totdat verfilming optreedt (afhankelijk van omgevingstemperatuur en ondergrond; 3 tot 16 uur), te herkennen aan de transparante glans (eventueel te voelen; als hij plakt is hij nog niet droog). Voorkom het ontstaan van primerplassen. Verwijder of verdeel eventuele primerplassen voordat de vloer wordt afgewerkt.

Afwerken

Afwerken van het oppervlak kan na droging van de primer. Na verfilming binnen 24 uur de vloermortel aanbrengen.

Aanvullende informatie

Na gebruik van Weber Universele voorstrijk geconcentreerd gereedschap en handen reinigen met water en zeep.

Verwerkingseigenschappen

• Ondergrond - Verhouding primer/water - Verbruik - Aantal lagen

- Beton - 1:3 - 0,10 l/m² - 1
- Zandcement, lichtgewicht beton - 1:3 - 0,15 l/m² - 1
- Calciumsulfaat - 1:1 - 0,20 l/m² - 1
- Natuursteen, tegels - 1:1 - 0,15 l/m² - 1
- Hout - 1:1 - 0,15 l/m² - 1
- Droge, poreuze ondergronden - 1:5 (eerste laag), 1:3 (tweede laag) - 0,25 - 0,40 l/m² - 2

Technische informatie

Samenstelling

- Hechtprimer op basis van acrylaatpolymeer dispersie.
- Dit product bevat max 15,4 g/l VOS.
- Soortelijk gewicht: ca. 1,04 kg/m³.

Houdbaarheid

12 maanden houdbaar na productiedatum indien droog en vorstvrij opgeslagen in de originele en gesloten verpakking.

Let op

- Verwerk Weber Universele voorstrijk geconcentreerd tussen de 10°C en 25°C.
- Weber Universele voorstrijk geconcentreerd vorstvrij bewaren.
- Niet geconcentreerd gebruiken
- Reeds eerder geëgaliseerde ondergronden dienen eveneens zorgvuldig te worden voorbehandeld.
- Te schraal primeren kan leiden tot luchtbelletjes in het vloeroppervlak.

Tips

Bij extreem gladde en dichte oppervlaktestructuur de natte primerlaag van Weber Universele voorstrijk geconcentreerd instrooien met droge mortel (die je gaat gebruiken) en in wassen met een zachte bezem/blokkwast.