



webertec BPB 60

- **Webertec BPB 60 (C30/37-8/III) is een fabrieksmatig vervaardigde droge mortel, op basis van EN 206:NEN 8005.**

Webertec BPB 60 (C30/37-8/III) is een fabrieksmatig vervaardigde droge mortel, op basis van EN 206:NEN 8005.

TOEPASSING

- Het vullen van boorpalen, buispalen en schroefpalen
- Overige in het werk voorkomende gewapende en ongewapende betonconstructies

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

Boorpaalbeton voor het vullen van boorpalen, buispalen en schroefpalen, sterkteklasse C30/37, 8 mm korrel.

GEBRUIKSAANWIJZING

VOORBEREIDING

Verwijder de stoffen die hechting op of aan beton nadelig kunnen beïnvloeden. Maak de ondergrond geheel vrij van olie, vet en andere stoffen die nadelig zijn voor de hechting.

AANMAKEN

Waterhoeveelheid: zie eigenschappen betonspecie. Mengen (Weber Beamix equipment): meng overeenkomstig de handleiding behorende bij het desbetreffende mengsysteem.

VERWERKEN

Verwerk de aangemaakte betonspecie boven 5°C. Werk niet tegen, op of in een bevroren ondergrond. Een bevroren ondergrond heeft een negatieve reactie op de hydratatiesnelheid van cement.

NABEHANDELEN

Bescherm het afgewerkte betonoppervlak tegen tocht en uitdroging door langdurig afdekken met vochtig jute of plastic folie. Indien de delen te groot zijn om af te dekken met folie is het regelmatig bevochtigen van het betonoppervlak een alternatief. Het gebruik van curing compound behoort ook tot de mogelijkheden, let hierbij op dat bepaalde type curing compound mogelijk nadelig effect kan hebben op de aanhechting van eventueel later aan te brengen beton. Bescherm het betonoppervlak tegen bevriezing.

REINIGEN

Het gebruikte gereedschap kan met water worden gereinigd. Verhard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

PRESTATIES

Milieuklasse X0, XC4, XD2, XS1, XF4, XA2

CERTIFICERINGEN

Webertec BPB 60 wordt geleverd onder "KOMO" kwaliteitsverklaring. KOMO kwaliteitsverklaringsnr. 701-B BSB Certificaat 701-BBK, vormgegeven bouwstof.

TECHNISCHE INFORMATIE

GRONDSTOFFEN

- Bindmiddel: hoogovencement CEM III/B 42,5N LH HS (EN 197-1)
- Toeslagmateriaal: harde dichte toeslagmaterialen (EN 12620)
- Grootste korrelafmeting: 8 mm
- Toevoegingen: geen
- Hulpstoffen: combinatie van additieven die de verwerkbaarheid en stabiliteit van de betonspecie verbeteren

EIGENSCHAPPEN BETONSPECIE

- Waterbehoefte: 14,0 - 15,0 %
- WCF < 0,5
- Zetmaat: 230 mm (EN 12350-2)
- Schudmaat: 560 mm (EN 12350-5)
- Volumieke massa: 2180 kg/m³ (EN 12350-6)
- Luchtgehalte: <3,0 % (EN 12350-7)
- Uitlevering: 540 liter/ton

EIGENSCHAPPEN VERHARDE BETON

- Volumieke massa: 2200 kg/m³ (28 dagen, EN 12390-7)
- Druksterkte: >48 N/mm² (28 dagen, EN 12390-3)
- Bewaaromstandigheid 20 °C/onder water

LEVERINGSVORM

- Silo tot 21 ton (afhankelijk van de wettelijk toegestane gewichten)
- Bulk tot 32 ton (afhankelijk van de wettelijk toegestane gewichten)

KLEUR

Grijs

VERBRUIK

Bij gebruik in de beoogde consistentieklasse, Ca. 540 liter/ton.

DOSERING

Bulk: Stel de waterdosering in zodat de juist consistentie (S4/F4) wordt verkregen. De waterdosering is te controleren door middel van het indampen van de specie. Beoogde waterdosering 14 á 15%.

HOUDBAARHEID

12 maanden houdbaar na productiedatum indien droog en vorstvrij opgeslagen in de originele en gesloten verpakking.