



## webertec STM 162

- **Webertec STM 162 is een fabrieksmatig vervaardigde droge cementgebonden stelmortel, op basis van CEM III, 125kg/m<sup>3</sup>.**

Webertec STM 162 is een fabrieksmatig vervaardigde droge cementgebonden stelmortel.

### TOEPASSING

**Webertec STM 162** is speciaal ontwikkeld voor praktische en duurzame toepassing voor het:

- stellen van trottoirbanden
- stellen van opsluitbanden

### PRODUCT EIGENSCHAPPEN

Stelmortel voor wegebouw met CEM III, cementshoeveelheid van circa 125kg/m<sup>3</sup>.

### GEBRUIKSAANWIJZING

#### VOORBEREIDING

Klantspecifiek.

#### AANMAKEN

Waterhoeveelheid: klantspecifiek. Mengen (Weber Beamix equipment): meng overeenkomstig de handleiding behorende bij het desbetreffende mengsysteem.

#### VERWERKEN

Verwerkbaarheid: verwerkbaar gedurende ca. 1 uur na aanmaak, afhankelijk van betonspecie- en omgevingstemperatuur. Verwerk de aangemaakte betonspecie boven 5°C. Werk niet tegen, op of in een bevroren ondergrond. Een bevroren ondergrond heeft een negatieve reactie op de hydratatiesnelheid van cement. De sterkteontwikkeling van vers gestort beton verloopt trager bij een omgevingstemperatuur lager dan 5°C.

#### NABEHANDELEN

Bescherm het gestorte beton en het ontkiste betonoppervlak tegen tocht en uitdroging. Het regelmatig bevochtigen van het betonoppervlak een optie. Bescherm het betonoppervlak tegen bevroering.

## REINIGEN

Het gebruikte gereedschap kan met water worden gereinigd. Verhard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

## PRESTATIES

Milieuklasse nvt

## CERTIFICERINGEN

Niet van toepassing.

## TECHNISCHE INFORMATIE

### GRONDSTOFFEN

- Bindmiddel: hoogovencement CEM III / B (EN 197-1)
- Toeslagmateriaal: harde dichte toeslagmaterialen (EN 12620)
- Grootste korrelafmeting: 8 mm
- Toevoegingen: kalksteenmeel (EN 13139)
- Hulpstoffen: geen

### EIGENSCHAPPEN MORTELSPECIE

Geheel afhankelijk van klantspecifiek gebruik.

### EIGENSCHAPPEN VERHARDE MORTEL

Geheel afhankelijk van klantspecifiek gebruik.

## LEVERINGSVORM

- Silo (afhankelijk van silocapaciteit en de wettelijk toegestane gewichten)
- Bulk (afhankelijk van silocapaciteit en de wettelijk toegestane gewichten)

## KLEUR

Grijs

## VERBRUIK

Klantspecifiek. Afhankelijk van de in het werk toegepaste consistentie Ca. 500 ltr/ton.

## DOSERING

Bulk: Stel de waterdosering in zodat de juist consistentie wordt verkregen. De waterdosering is te controleren doormiddel van het indampen van de betonspecie. Beoogde waterdosering ca. 5%.

## HOUDBAARHEID

12 maanden houdbaar na productiedatum indien droog en vorstvrij opgeslagen in de originele en gesloten verpakking.