



Weber Stucpasta

- ◆ **Egalisatie- en reparatiepleister voor het glad afwerken van wanden en plafonds binnen.**
- ◆ **Eenvoudige verwerking in dunne lagen.**
- ◆ **Kant- en klaar.**

Weber Stucpasta is een kant-en-klare reparatie- en egalisatiepleister voor binnen. De pleister is eenvoudig in dunne lagen aan te brengen met een spaan of spackmes. De pleister kan op vrijwel alle steenachtige minerale ondergronden, zoals beton, kalkzandsteen, gipsblokken etc., maar ook gips- en cementplaten worden aangebracht. Met Weber stucpasta kun je (licht) beschadigde ondergronden weer perfect behangklaar maken.

TOEPASSING

Weber Stucpasta wordt uitsluitend binnen toegepast als egalisatie- en reparatiepleister en is geschikt voor het behangklaar maken van mineraal- of gipsgebonden wanden en plafonds. Stucpasta kan vrijwel op alle steenachtige ondergronden, maar ook op gips- en cementplaten worden aangebracht.

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

Weber Stucpasta heeft een uitstekende hechting en een goed vullend vermogen. Stucpasta laat zich eenvoudig verwerken in dunne lagen, met een perfect glad eindresultaat.

GEBRUIKSAANWIJZING

VOORBEREIDING

De ondergrond dient draagkrachtig en stabiel te zijn. Oude, stoffige, vuile en loszittende lagen grondig verwijderen. Vetaanslag en andere verontreinigingen verwijderen. Poederende en sterk zuigende ondergronden voorbehandelen met **Weber Diepgrond**.

VERWERKING

Weber Stucpasta vooraf intensief mengen tot een vloeibaar geheel en onverdund aanbrengen met een RVS spaan of spackmes (laagdikte 1-2 mm). Beste resultaat bij 2 dunne lagen. Dikkere lagen altijd opbouwen in meerdere dunne lagen. Een eerste vullende laag aanbrengen, zodat er een vlakke ondergrond ontstaat. Na voldoende droging (de volgende dag) een tweede laag aanbrengen in een dikte van circa 1 mm en vlak afmeten. Na voldoende droging eventuele oneffenheden en aanzetten wegschuren met fijn/middel schuurpapier (korrel 120). Afhankelijk van de gewenste gladheid kan nog worden nageschuurd met een fijnere korrel.

AANVULLENDE INFORMATIE

Het gebruikte gereedschap direct reinigen met water. Verhard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

LET OP

Niet toepassen in vochtige ruimtes en op bestaande kunsthars sierpleisters. Niet verwerken beneden een ondergrond- en luchttemperatuur van +5 °C of boven een luchttemperatuur van +30 °C.

LEVERINGSVORM

- emmer van 5 kg

HOUDBAARHEID

Koel, vorstvrij en luchtdicht bewaren. Ca. 24 maanden houdbaar in ongeopende verpakking.