



Weber Voegmiddel waterdicht

- **Weber Voegmiddel waterdicht is voor alle tegels**
- **Voor keramische tegels en natuursteen**
- **Binnen en buiten toepasbaar**
- **Op wand en vloer**
- **Met voegbreedtes van 2 tot 20 mm**
- **Op alle ondergronden**

Weber Voegmiddel waterdicht voor het voegen van tegels. Dit voegmiddel zorgt voor volledig gevulde gladde voegen en kan worden verwerkt in voegbreedtes van 2 tot 20 millimeter. Het voegmiddel is geschikt voor alle type tegels. Het is voegmiddel is verkrijgbaar in de kleuren wit, grijs, licht grijs en antraciet.

TOEPASSING

- Voor keramische tegels en natuursteen
- Binnen en buiten toepasbaar
- Op wand en vloer
- Met voegbreedtes van 2 tot 20 mm
- Op alle ondergronden

GEBRUIKSAANWIJZING

VOORBEREIDING

Zorg dat de gebruikte tegellijm volledig uitgehard is om verkleuring van de voeg te voorkomen. Verwijder stof- en mortelresten met borstel en/of stofzuiger. Maak de tegels met een vochtige doek schoon. Bevochtig de voegen daags voor het aanbrengen van de voegspecie om uitdroging te voorkomen.

AANMAKEN

Voeg ca. 0,5 tot 0,6 liter water toe aan 2 kg weberfinish. Voeg ca. 1,0 tot 1,2 liter water toe aan 4 kg weberfinish. Doe eerst 3/4 van de totale waterhoeveelheid in de speciekuip en daarna de droge mortel. Voeg tijdens het mengen het resterende water toe. Meng in een speciekuip ca. 3 minuten met een boormachine met roerspindel, tot een plastische en klontvrije specie. Indien u handmatig mengt dan minimaal 5 minuten intensief mengen. Meng niet meer specie dan binnen 1 uur verwerkt kan worden. Gebruik altijd dezelfde verhouding om kleurverschillen te voorkomen.

VERWERKEN

Verwerk de specie tussen 5° C en 25° C op een niet bevroren ondergrond. Was het voegmiddel goed in met een spaan (wand) of trekker (vloer), zorg voor een volle voeg. Maak het oppervlak grotendeels schoon door diagonaal over het tegeloppervlak te bewegen met een spaan of trekker. Laat **weberfinish** even inwerken.

AANVULLENDE INFORMATIE

Verwijder de resten met een lichtvochtige spons. (eventueel herhalen na ca. 30 minuten) Spoel de spons regelmatig uit. Maak de voegen niet te nat tijdens het schoonmaken. Verwijder na enige tijd de achtergebleven mortelsluiser met een droge schone doek. Bij niet- of zwak zuigende ondergronden een langere wachttijd aanhouden. Het gebruikte gereedschap direct reinigen met water.

PRESTATIES

EN 13888

Sterkteklasse: CG2 WAr

CERTIFICERINGEN

TECHNISCHE INFORMATIE

Substantie	Poeder
Toepassingsgebied	Buiten Binnen
Eigenschappen onverwerkt product	
Indicatie vorstbestendig	Ja
Minimale waterbehoefte	25 %
Maximale waterbehoefte	30 %
Verwerkingstijd	30 min
Droogtijd	24 uur
Minimale voegbreedte	2 mm
Maximale voegbreedte	20 mm
Eigenschappen na droging/verharding	

TECHNISCHE INFORMATIE

Beloopbaar na	24 uur
Definitief belastbaar na	3 dag(en)
Druksterkte na 28 dagen	16 N/mm ²
Treksterkte na 28 dagen	5 N/mm ²
Krimp	<2

GEBRUIKSTEMPERatuur

Minimale verwerkingstemperatuur: 5 °C

Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C

LET OP

- Voeg geen andere additieven toe.
- Maak de voegen niet te nat tijdens het reinigen.
- De afgebeelde kleur op de verpakking is een indicatie en kan afwijken van de werkelijke kleur.
- Schoonmaakmiddelen pas na 14 dagen na het voegen toepassen.
- De individuele kleurbeleving kan verschillen onder invloed van het tegeltype, kleur en de omgeving.
- Wij adviseren altijd een proef op te zetten.
- Bij het vernieuwen van voegwerk, oud voegwerk verwijderen tot tegeldiepte.

LEVERINGSVORM

PE verpakking van 2 en 4 kg.

GEREEDSCHAP

Spaan, spons, emmer, menger

KLEUR

Wit

licht grijs

grijs

antraciet

VERBRUIK

- Bij een voegdiepte 3 mm / voegbreedte 6 mm en een tegelformaat van 150 x 150 mm, is het verbruik 0,45 kg / m².
- Bij een voegdiepte 3 mm / voegbreedte 6 mm en een tegelformaat van 200 x 200 mm, is het verbruik 0,35 kg / m².
- Bij een voegdiepte 3 mm / voegbreedte 6 mm en een tegelformaat van 300 x 300 mm, is het verbruik 0,25 kg / m².

WATERDOSERING

Voeg ca. 0,5 tot 0,6 liter water toe aan 2 kg weberfinish waterdicht. Voeg ca. 1,0 tot 1,2 liter water toe aan 4 kg weberfinish waterdicht.

BEWARING

12 maand(en) Indien droog en vorstvrij opgeslagen in de originele en ongeopende verpakking, bij temperaturen niet hoger dan 30°C.