



## Weber Betonmortel 135

- **Sterkteklasse C30/37**
- **Fijne 4 mm korrelgradering**
- **Ideaal voor storten in kist of mal als schoon beton**

Weber Betonmortel 135 is een fabrieksmatig vervaardigde droge mortel, op basis van NEN-EN 206 en NEN 8005. Sterkteklasse C30/37, 4 mm korrel. Deze betonmortel is ideaal voor het storten in kist of mal als schoon beton. Weber Betonmortel 135 is geschikt voor ongewapende en gewapende betonconstructies.

### TOEPASSING

- Ongewapende en gewapende betonconstructies
- Betonconstructies met geringe afstand tussen wapeningsstaven
- Vullen van naden en aanstortingen in de prefab betonbouw
- Storten van vloeren en funderingen, zowel binnen als buiten
- Betonwerkzaamheden op moeilijk bereikbare plaatsen

### PRODUCT EIGENSCHAPPEN

Betonmortel voor gewapende en ongewapende betonconstructies. **Weber Betonmortel 135** is een fabrieksmatig vervaardigde droge mortel, op basis van NEN-EN 206 en NEN 8005, sterkteklasse C30/37, 4 mm korrel. Voldoet aan milieuklasse XF4.

### GEBRUIKSAANWIJZING

#### VOORBEREIDING

Leg een laag plastic folie op het stabiele zandpakket onder het te storten beton. Bij aanstortingen op bestaande steenachtige of betonnen ondergronden, het aan te storten oppervlak eerst reinigen en opruwen en daarna voorbehandelen met voldoende water of een hechtprimer. Voor het storten in een mal of bekisting deze eerst voorzien van ontkistingsolie.

## AANMAKEN

Gebruik 2,75 tot 3,0 liter leidingwater voor 25 kg. Meng bij voorkeur in een betonmolen of gebruik een boormachine met roerspindel. Doe eerst 75% van de totale waterhoeveelheid in de betonmolen of kuip en voeg daarna de droge mortel toe. Voeg tijdens het mengen het restant aan water toe tot een prettig verwerkbaar specie. Meng ca. 3 minuten met betonmolen of boormachine met roerspindel. Meng, gebruikmakend van Weber equipment, overeenkomstig de handleiding behorende bij het desbetreffende mengsysteem.

## VERWERKEN

Verwerk de specie boven 3°C. Aangemaakte specie is ca. 2 uur verwerkbaar. Verdicht de betonspecie tijdens of direct na het storten d.m.v porren. Schuur het betonoppervlak dicht m.b.v. een schuurbord.

## NABEHANDELEN

Bescherm het betonoppervlak 3 tot 5 dagen tegen uitdroging (afdekken met folie of regelmatig benevelen met water) en bevriezing (afdekken).

## PRESTATIES

- Omschrijving volgens NEN-EN 206
- Sterkteklasse: C30/37
- Duurzaamheid: Milieuklasse: X0,XC4,XD2,XS1,XF4,XA2
- Verwerkbaarheid: Consistentie klasse S4/F4
- Grootste korrelafmeting: D-max 4mm

## CERTIFICERINGEN

- **Weber Betonmortel 135** wordt geleverd onder KOMO certificaat, certificaatnummer: 701-B.
- **Weber Betonmortel 135** wordt geleverd onder BSB certificaat, certificaatnummer: 701-BBK, vormgegeven bouwstof.

## VERWERKINGSEIGENSCHAPPEN

### TECHNISCHE INFORMATIE

#### GRONDSTOFFEN

- Bindmiddel: portlandcement CEM I (EN 197-1)
- Gegraneerde hoogovenslak (EN 15167-1)
- Toeslagmateriaal: harde dichte toeslagmaterialen (EN 12620)
- Grootste korrelafmeting: 4 mm
- Toevoegingen: kalksteenmeel (EN 13139)
- Hulpstoffen: super plastificeerder (EN 934-2)

#### EIGENSCHAPPEN BETONSPECIE

- Waterbehoefte: 11 - 12%
- WBF: < 0,5
- Zetmaat (S): 160 - 210 mm (EN 12350-2)
- Schudmaat (F): 490 - 550 mm (EN 12350-5)
- Volumieke massa: 2200 - 2300 kg/m<sup>3</sup> (EN 12350-6)
- Luchtgehalte: <3 % (EN 12350-7)
- Uitlevering: 475 - 500 l/ton

#### EIGENSCHAPPEN VERHARDE MORTEL

- Volumieke massa: 2200 - 2400 kg/m<sup>3</sup> (28 dagen, EN 12390-7)

- Druksterkte: > 45,0 N/mm<sup>2</sup> (28 dagen, EN 12390-3)

#### VERBRUIK

- Zak van 25 kg: ca. 12 liter betonspecie is voldoende voor 0,24 m<sup>2</sup> bij een laagdikte van 5 cm.
- Bulk: 0,475 - 0,500 m<sup>3</sup>/ton in de beoogde consistentklasse.

#### LEVERINGSVORM

- Plastic zak á 25 kg
- Silo 21 ton / Bulk 32 ton\*

\*afhankelijk van wettelijk toegestane gewichten

#### KLEUR

Grijs

#### VERBRUIK

- Zak van 25 kg: ca. 12 liter betonspecie is voldoende voor 0,24 m<sup>2</sup> bij een laagdikte van 5 cm.
- Bulk: 0,475 - 0,500 m<sup>3</sup>/ton in de beoogde consistentklasse.

#### DOSERING

Gebruik 2,75 tot 3 liter leidingwater voor 25 kg **Weber Betonmortel 135**. Stel bij silo-gebruik de waterdosering in, zodat de juiste consistentie (S4/F4) wordt verkregen. De waterdosering is te controleren door middel van het indampen van de betonspecie. Beoogde waterdosering 11 á 12%.

#### HOUDBAARHEID

- **Weber Betonmortel 135** heeft in de originele ongeopende plastic verpakking een houdbaarheid van 18 maanden na productiedatum.
- **Weber Betonmortel 135** is, indien droog opgeslagen in overige verpakkingen, 12 maanden houdbaar na productiedatum.