



## Weber Decoratieve buitenstuc



- **Ideale buitenstuc voor het decoreren van tuinmuren.**
- **Ondergrond voor schuur- pleister- en tegelwerk**

Met de Weber Decoratieve buitenstuc verfraai en decoreer je gemakkelijk en eenvoudig tuinmuren. Het stucwerk is nadien makkelijk overschilderbaar. Gebruik Decoratieve buitenstuc voor een strak afgewerkte stuclaag of een rustieke uitstraling door te cementeren.

### TOEPASSING

- **Weber Decoratieve buitenstuc** is een cementgebonden product voor het eenvoudig decoreren van tuinmuren. Het kan gebruikt worden als een cementeermortel (zeer dunne laag waardoor de steencontouren zichtbaar blijven) of als een stucmortel (dikkere laag die zeer glad of grof is af te werken).
- **Weber decoratieve buitenstuc** is na 8 weken overschilderbaar met een 'muurverf voor buiten'.

### PRODUCT EIGENSCHAPPEN

**Weber Decoratieve buitenstuc** is een cementgebonden product voor het eenvoudig decoreren van tuinmuren. Het kan gebruikt worden als een cementeermortel (zeer dunne laag waardoor de steencontouren zichtbaar blijven) of als een stucmortel (dikkere laag die zeer glad of grof is af te werken).

- Categorie CSII (3,5-7,5 N/mm<sup>2</sup>) volgens EN 998-1
- Brandklasse A1

### GEBRUIKSAANWIJZING

#### VOORBEREIDING

**Cementeren:** Behandel de muur minimaal 2 uur voor aanvang van het cementeren voor met Weber Universele voorstrijk geconcentreerd (verhouding 1:1).

**Stuclaag aanbrengen:** Behandel sterk zuigende ondergronden voor met Weber Universele voorstrijk geconcentreerd (verhouding 1:5)

## AANMAKEN

**Cementeren:** Waterhoeveelheid: Gebruik 4,6 liter leidingwater voor 20 kg Weber Decoratieve buitenstuc. Meng de mortel gedurende 3 minuten.

**Stuclaag aanbrengen:** Waterhoeveelheid: Gebruik 3,0 liter leidingwater voor 20 kg Weber Decoratieve buitenstuc. Meng de mortel gedurende 3 minuten.

## VERWERKEN

**Cementeren:** Breng de specie aan op de muur met een blokkwast of handveger (afhankelijk van de gewenste structuur)

**Stuclaag aanbrengen:** Breng de specie met een minimale laagdikte van 1 cm met een spaan op de muur aan.

## AFWERKEN

**Stuclaag aanbrengen:** Afhankelijk van het gewenste resultaat zijn er twee manieren om af te werken; 1. Grof en onregelmatige met een spaan aanbrengen (Toscaans effect), 2. Glad afwerken met een schuurbord.

## AANVULLENDE INFORMATIE

Reinig gereedschap en handen direct na gebruik met water en zeep. Verharde mortel is alleen mechanisch te verwijderen.

## TECHNISCHE INFORMATIE

Samenstelling: zand- cementmengsel met kunststofbindmiddelen en diverse additieven die de verwerkbaarheid en hechting verbeteren.

## LET OP

- Verwerk de specie boven 5 graden.
- Verwerk de specie binnen  $\pm 2$  uur.
- Bescherm het aangebrachte stucwerk voor tenminste 48 uur tegen regen en vocht.

## TIPS

**Cementeren:** Roer de specie regelmatig door om uitzakking te voorkomen. Indien een minder grove structuur gewenst is, na het aantrekken van de specie (als bij aanraking van de muur, de specie niet meer afgeeft) naborstelen met een droge, zachte handveger. Na 8 weken is het mogelijk de muur te verven. Men heeft hier een muurverf voor buiten voor nodig.

**Stuclaag aanbrengen:** Na 8 weken is het mogelijk de muur te verven. Men heeft hier een muurverf voor buiten voor nodig.

## LEVERINGSVORM

Emmer à 20 kg.

## KLEUR

Lichtgrijs

## VERBRUIK

- **Cementeren:** 6,25 kg is benodigd per m<sup>2</sup>. 20 kg is voldoende voor 3,2 m<sup>2</sup>
- **stuclaag aanbrengen:** 16,5 kg is benodigd per m<sup>2</sup> bij een laagdikte van 10 mm. 20 kg is voldoende voor 1,2 m<sup>2</sup> bij een laagdikte van 10 mm.

## GEREEDSCHAP

Blokkwast en handveger, stucspaan en stucbord.

## HOUDBAARHEID

Houdbaarheid 12 maanden na productiedatum indien droog opgeslagen in de originele verpakking.