



Weber Vloermortel 723

- **Weber Vloermortel 723 is speciaal ontwikkeld voor praktische en duurzame toepassingen. Dit garandeert een blijvend betrouwbaar resultaat bij het aanbrengen van dekvloeren:**
 - **in woningen**
 - **in utiliteitsbouw**
 - **in industriële gebouwen**

Weber Vloermortel 723 voor het aanbrengen van dekvloeren. Deze mortel voldoet aan NEN-EN 13813, dekvloermortel en dekvloeren. Aan te brengen in laagdikten vanaf 30 mm. Alleen voor binnen gebruik.

TOEPASSING

Weber Vloermortel 723 is speciaal ontwikkeld voor praktische en duurzame toepassingen. Dit garandeert een blijvend betrouwbaar resultaat bij het aanbrengen van dekvloeren:

- in woningen
- in utiliteitsbouw
- in industriële gebouwen

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

- Binnen gebruik
- Het maken van cementdekvloeren
- CT-C40-F6
- Kant-en-klaar

GEBRUIKSAANWIJZING

VOORBEREIDING

Zorg voor een stabiele, droge en draagkrachtige ondergrond vrij van olie, vet, verfresten en andere schadelijke stoffen die nadelig zijn voor de hechting. Behandel de ondergrond voor met **weberprim vloer**. Indien men geen primer gebruikt, brand dan de ondergrond aan met een vloeibaar mengsel van cement en water. Niet toepassen op bevroren of ontdooiende ondergronden of als er kans op vorst bestaat binnen 24 uur na aanbrengen.

AANMAKEN

Waterhoeveelheid: aardvochtig

Gebruik circa 2,25 - 2,5 liter schoon leidingwater voor 25 kg, dan wel 10% (m/m) van de droge mortel.

VERWERKEN

Verwerk de specie boven 5°C. Aangemaakte specie is ± 2 uur verwerkbaar. De mortelspecie op de ondergrond aanbrengen, verdelen, verdichten en op hoogte brengen. Schuur het oppervlak daarna dicht met een schuurbord. Doe dit gelijkmatig drukkend met een draaiende beweging.

AFWERKEN

Bescherm het afgewerkt oppervlak tegen tocht en uitdroging door afdekken met plastic folie of regelmatig te bevochtigen. De cementdekvloer tenminste drie dagen niet betreden.

AANVULLENDE INFORMATIE

Het gebruikte gereedschap kan met water worden gereinigd. Verhard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

CERTIFICERINGEN

[ERROR READING XHTML FRAGMENT]

TECHNISCHE INFORMATIE

GRONDSTOFFEN

- Bindmiddel: portlandcement CEM I
- Toeslagmaterialen: harde dichte toeslagmaterialen (EN 13139)
- Grootste korrelafmeting: 6 mm

EIGENSCHAPPEN MORTELSPECIE

- Verwerkbaarheid: aardvochtig
- Waterbehoefte: ca. 2,25-2,5 L / 25 kg
- Water-drogemortelfactor: 0,10 %(m/m)
- Volumieke massa: ca. 2275 kg/m³
- Uitlevering: 475 l/ton
- Verwerkbaarheid: 2 uur

EIGENSCHAPPEN VERHARDE MORTEL

- Volumieke massa: ca. 2100 kg/m³
- Druksterkte: > 40 N/mm²
- Buigtreksterkte: > 6 N/mm²
- Sterkteklasse: C40-F6

LET OP

- Gebruik Weber Vloermortel 722 indien men een lagere druksterkte wenst.
- Gebruik Weber Vloermortel snel 731 voor een snel af te werken dekvloer.
- Gebruik Weber Lichtgewicht zandcement 730 voor lichter werken.

LEVERINGSVORM

- Silo

KLEUR

Grijs

VERBRUIK

- 2kg/m²/mm.
- ± 475 liter specie per ton.

DOSERING

Gebruik +/- 2,25 - 2,5 liter leidingwater voor 25 kg, dan wel 10% (m/m) van de droge mortel.

HOUDBAARHEID

12 maanden houdbaar na productiedatum indien droog en vorstvrij opgeslagen in de originele en gesloten verpakking.