



Weber Vloermortel snel 731

- **4x zo snel als zandcement**
- **Na 4 uur beloop- en betegelbaar**
- **Na 4 dagen af te werken, sterkteklasse: C16-F3**

Vloermortel snel 731 is een kant-en-klare sneldrogende zandcementmortel. De vloermortel snel is 4x zo snel als zandcement. Hierdoor is de vloermortel ideaal voor het maken van een snel af te werken cementdekvloer. Aan te brengen in laagdiktes vanaf 30 mm. Vloermortel snel 731 is na 4 uur beloop- en betegelbaar en kan na 4 dagen worden afgewerkt met bijvoorbeeld laminaat, parket of tapijt.

TOEPASSING

- Voor binnen.
- Ideaal voor het maken van cementdekvloeren.
- Snel af te werken met laminaat, parket, tegels, tapijt enz.
- Tevens voor reparaties van (onder)vloeren.

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

Vloermortel snel 731 is een kant-en-klare sneldrogende zandcementmortel, op basis van NEN-EN 13813, Dekvloermortel en Dekvloeren. Sterkteklasse: C16-F3. De Vloermortel snel is 4x zo snel als zandcement en na 4 uur beloop- en betegelbaar. Na 4 dagen is de vloer af te werken. Aan te brengen in laagdiktes vanaf 30 mm. Vloermortel snel 731 is tevens geschikt voor de reparatie van (onder)vloeren.

- Ideaal voor het maken van cementdekvloeren.
- Snel af te werken met laminaat, parket, tegels, tapijt enz.
- Tevens voor reparaties van (onder)vloeren.

GEBRUIKSAANWIJZING

VOORBEREIDING

Zorg voor een stabiele, droge en draagkrachtige ondergrond vrij van olie, vet, verfstrengen en andere verontreinigingen die nadelig zijn voor de hechting. Ondergronden voorbehandelen met **weberprim vloer**. Niet toepassen op bevroren of ontdooiende ondergronden of als er kans op vorst bestaat binnen 24 uur na aanbrengen.

AANMAKEN

Gebruik ca. 1,6 liter leidingwater voor 25 kg. Meng bij voorkeur in een dwangmenger, speciemolen of gebruik een boormachine met roerspindel. Doe eerst 75% van de totale waterhoeveelheid in de speciemolen of kuip en voeg daarna de droge mortel toe. Voeg tijdens het mengen het restant aan water toe tot een prettig verwerkbaar klontvrije specie. Meng ca. 3 minuten met dwangmenger, speciemolen of boormachine met roerspindel. Bij handmatig aanmaken ca. 5 minuten mengen. Let op: Indien meer dan de aangegeven hoeveelheid water wordt toegevoegd heeft dit een nadelig effect op de snelheid van de droging en de prestaties van het product.

VERWERKEN

Verwerk de specie tussen de 5°C en 25°C. Aangemaakte specie is ca. 45 minuten verwerkbaar afhankelijk van specie- en omgevingstemperatuur. Specie op de ondergrond aanbrengen, verdelen, verdichten en op hoogte brengen. Schuur het oppervlak dicht met een schuurbord. Doe dit gelijkmatig drukkend met een draaiende beweging. Gereedschap na gebruik reinigen met water.

AFWERKEN

Na het maken van een cementdekvloer het werk beschermen tegen tocht en uitdroging door het af te dekken met plastic folie gedurende 24 uur na het aanbrengen van de specie. Afhankelijk van temperatuur, laagdikte en drogingscondities is de vloer na ca 4 uur beloop- en betegelbaar en na ca. 4 dagen af te werken met ieder vloerbekleding.

AANVULLENDE INFORMATIE

Indien men geen primer gebruikt, brand dan de ondergrond aan met een vloeibaar mengsel van cement en water (1:5). Verhard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

CERTIFICERINGEN

- **Weber Vloermortel snel 731** wordt geleverd onder KOMO certificaat, conform BRL 1904, certificaat nr. 701-V.
- **Weber Vloermortel snel 731** is CE gemarkeerd volgens NEN-EN 13813. Classificatie: CT-C16-F3

TECHNISCHE INFORMATIE

SAMENSTELLING

- Bindmiddel: portlandcement.
- Toeslagmaterialen: harde dichte toeslagmaterialen (EN 13139).
- Grootste korrelafmeting: 3 mm.
- Toevoegingen: vulstoffen.
- Hulpstoffen: combinatie van additieven die de sterkte van droging bevorderen.

EIGENSCHAPPEN MORTELSPECIE

- Verwerkbaarheid: aardvochtig.
- Waterbehoefte: ca. 1,6 l / 25 kg.
- Volumieke massa: ca. 2150 kg/m³.
- Uitlevering: 500 l/ton.
- Verwerkbaarheid: ±45 minuten.

TIPS

- Gebruik **Weber Vloeibare zandcement VZC® 3 - 10 cm** voor het gieten van een cementgebonden dekvloer.
- Lichter werken met lichtgewicht zandcementmortel? Gebruik **Weber Lichtgewicht zandcement 730**.

LEVERINGSVORM

- Plastic zak à 25 kg.
- Silo

KLEUR

Grijs

VERBRUIK

Ca. 2 kg poeder per m²/mm laagdikte. 25 kg **Weber Vloermortel snel 731** geeft ± 12,5 liter specie.

DOSERING

Ca. 1,6 liter schoon leidingwater toevoegen aan 25 kg **Weber Vloermortel snel 731**.

GEREEDSCHAP

Verwerking: speciekuip, elektrische menger (ca 600 TPM), boerspindel, schuurbord, rei, schep.

HOUDBAARHEID

12 maanden na productiedatum, indien droog opgeslagen in de originele en gesloten verpakking.