



## Weber Beamix Metselmortel 324-D

Metselmortel voor alle metselwerk dragend en niet-dragend binnen, buiten en waterkerend werk.

### TOEPASSING

- Voor metselwerk met voegbreedtes van 8 tot 10 mm.
- Voor waterkerend metselwerk.

### PRODUCT EIGENSCHAPPEN

- Metselmortel met Tras voor waterkerend werk.
- Geschikt voor dunne voegen 8 - 10 mm.
- Goede stapel eigenschappen in vers metselwerk.

### GEBRUIKSAANWIJZING

#### VOORBEREIDING

Voorbehandelen metselstenen: te droge of te natte metselstenen kunnen leiden tot een slechte hechting. Te droge bakstenen in ieder geval 24 uur vóór verwerking bevochtigen. Bakstenen daarnaast winddroog verwerken.

#### AANMAKEN

Waterhoeveelheid: voor 1 kg mortel 0,12 - 0,14 liter water.

**Mengen (machinaal):** meng de metselspecie in een speciemolen of in een speciekuip met boerspindel. Doe eerst het water en daarna de droge mortel in de molen of kuip. Meng gedurende ca. 2 minuten tot een plastische metselspecie ontstaat.

**Mengen (equipment):** meng, gebruikmakend van equipment, overeenkomstig de handleiding behorende bij het desbetreffende mengsysteem.

#### VERWERKEN

Verwerkbaar gedurende ca. 2 uur, afhankelijk van specie- en omgevingstemperatuur. Vermengen van oude en verse metselspecie mag nooit. Zorg bij het vermetselen van de metselstenen dat zowel de lintvoegen als de stootvoegen volledig worden gevuld. Bij navoegen krabt men de metselspecie zodanig uit dat in de voegmortel een vierkante doorsnede ontstaat. De uitkrabdiepte moet zo groot zijn dat de later aan te brengen mortelvoeg een voegdiepte heeft van minimaal 10 mm.

## AFWERKEN

Bescherm bij schraal, warm en winderig weer het metselwerk tegen tocht en uitdroging. Doe dit door het metselwerk af te dekken met plastic folie of houd het metselwerk regelmatig vochtig met een waternevel. Bescherm het jonge metselwerk bij langdurige regenval tegen overmatige wateropname door afdekken, ter voorkoming van witte uitslag en het uitspoelen van fijne delen.

## CERTIFICERINGEN

- **Weber Beamix Metselmortel 324-D** wordt geleverd onder "Komo" certificaat.
- Komo certificaatnummer 0956-CPD-701en 706.
- CE volgens NEN-EN 998-2: 2010 classificatie M15.
- Prestatiemortel: Metselmortel voor dragend werk en constructieve toepassingen, binnen en buiten.
- BSB certificaatnummer 701/706-jj-BBK.M

## VERWERKINGSEIGENSCHAPPEN

### TECHNISCHE INFORMATIE

#### GRONDSTOFFEN

Bindmiddel: portlandcement CEM I

Toeslagmaterialen: harde dichte toeslagmaterialen (EN 13139)

Grootste korrelafmeting:  $\pm 3$  mm

Korrelopbouw volgens korrelgroep: 0 - 2 (opgave producent)

Toevoegingen: Tras en kalksteenmeel (EN 13139)

Hulpstoffen: combinatie van additieven die de verwerkbaarheid, stabiliteit en hechtsterkte bevorderen (EN 934-3)

#### EIGENSCHAPPEN MORTELSPECIE

- Uitlevering: 565 l/ton
- Verwerkingstijd: 2 uur

#### EIGENSCHAPPEN VERHARDE MORTEL

Druksterkte: 18.0 N/mm<sup>2</sup> (EN 1015-11)

#### HECHTSTERKTE MORTEL/STEEN (KRUISPROEF)

Morteltoepassingstype A (Buiten) referentiesteen 28 dagen 0.2 N/mm<sup>2</sup> (NEN 6790)

Morteltoepassingstype B (binnen) referentiesteen 28 dagen 0.1 N/mm<sup>2</sup> (NEN 6790)

## LET OP

Witte uitslag en kleurverschillen in het metselwerk zijn, ondanks veel aandacht voor het product en de verwerking, door weersomstandigheden niet altijd te voorkomen. Omdat wij geen invloed hebben op het weer of de bouwomstandigheden is de kans op het ontstaan van witte uitslag of kleurverschillen niet uit te sluiten. Wij kunnen daarom geen aansprakelijkheid voor het eindresultaat aanvaarden.

## TIPS

- Metselmortels dienen te worden afgewerkt met een Voegmortel, gebruik hiervoor Weber Beamix Uitslagremmende Voegmortel 332 UR+

## LEVERINGSVORM

- Silo tot 21 ton (afhankelijk van de wettelijk toegestane laadgewichten).
- Bulk tot 32 ton (afhankelijk van de wettelijk toegestane laadgewichten).

## KLEUR

Cementgrijs

## VERBRUIK

- Waalformaat (210X100X50) 9 mm voegdikte,  $\pm 40 \text{ kg m}^2$ ,  $\pm 530 \text{ kg}$  per 1000 stenen
- Dikformaat (210X100X65) 9 mm voegdikte,  $\pm 34 \text{ kg m}^2$ ,  $\pm 560 \text{ kg}$  per 1000 stenen
- ***Genoemde verbruiken zijn gebaseerd op praktijkgegevens en dienen derhalve slechts als indicatie. Er is geen rekening gehouden met eventuele perforaties of een frog in de steen***

## HOUDBAARHEID

**Weber Beamix Metselmortel 324-D** is, indien droog opgeslagen in de originele verpakking, 12 maanden houdbaar na productiedatum