



Weber Lichtgewicht pasta tegellijm



- **Lichtgewicht**
- **Meer m², minder kg**
- **Hoge slipweerstand**
- **Gebruiksklaar**
- **Tegel tot 40 x 60 cm**
- **Tegel over tegel**

Weber lichtgewicht pasta tegellijm is geschikt voor het verlijmen van vele soorten keramische wandtegels en mozaïek op vrijwel alle soorten ondergronden, inclusief bestaand tegelwerk. De pastalijm heeft een hoge afglijdingsweerstand en is gebruiksklaar verpakt. Geschikt voor tegelen op binnenmuren voor tegels tot 40 x 60 cm.

TOEPASSING

- Binnen toepasbaar.
- Geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes.
- Geschikt voor het verlijmen van vele soorten keramische wandtegels en mozaïek op vrijwel alle soorten ondergronden, inclusief bestaand tegelwerk.
- Kan onder andere gebruikt worden op cement, beton, gipsplaten, gipsvezelplaten, pleisterlagen en kalkzandsteen.
- Max. formaat wandtegel 40 x 60 cm

GEBRUIKSAANWIJZING

VOORBEREIDING

Maak de ondergrond goed schoon, stofvrij en zorg ervoor dat deze vast, draagkrachtig en vormstabiel is. Strijk de ondergrond eerst voor met **Weber Tegelprimer poreuze ondergronden**. Indien tegel over tegel, schuur dan eerst het oppervlak met een schuurpapier met een grove korrelgrootte en behandel deze daarna met **Weber Tegelprimer poreuze ondergronden**.

AANMAKEN

weber lichtgewicht pastategellijm is klaar voor gebruik. Voeg geen ander additieven toe zoals water en oplosmiddelen.

VERWERKEN

Breng de lijm op de (niet bevroren, +5°C) ondergrond aan. Verwerk de lijm bij voorkeur met behulp van de voorgeschreven kam, het lijmcontactvlak dient minimaal 65% te zijn. Druk de tegels binnen 20 minuten, met een schuivende beweging, in de tegellijm. Verwijder vervolgens de overtollige lijm uit de voegen.

AFWERKEN

Na minimaal 24 uur, afhankelijk van de omstandigheden, de tegels afvoegen met een voegmiddel uit de **Weberfinish** serie. Niet poreuze ondergronden kunnen een langere droogtijd tot gevolg hebben.

AANVULLENDE INFORMATIE

Het gebruikte gereedschap direct reinigen met water. Verhard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

PRESTATIES

EN 12004-1

Sterkteklasse: D2 TE

CERTIFICERINGEN

EMICODE-label: EC1 plus

TECHNISCHE INFORMATIE

Substantie	Pasta
Toepassingsgebied	Binnen
Eigenschappen onverwerkt product	
Indicatie vorstbestendig	Niet van toepassing
Corrigeertijd	15 min
Droogtijd	48 uur
Minimale laagdikte	2 mm
Maximale laagdikte	5 mm
Eigenschappen na droging/verharding	
Beloopbaar na	24 uur
Definitief belastbaar na	1 dag(en)

GEBRUIKSTEMPERATUUR

Minimale verwerkingstemperatuur: 5 °C

Maximale verwerkingstemperatuur: 30 °C

LET OP

- Voeg geen andere additieven toe, zoals water en oplosmiddelen.
- Zet eerst een test op bij het verwerken van verkleuringsgevoelige natuursteen.
- De lijm is niet geschikt voor toepassingen op de vloer, onder water en op metaal, polyester enz.

LEVERINGSVORM

Emmer van 5 kg en 10 kg.

GEREEDSCHAP

Lijmkam, truweel.

KLEUR

Wit

VERBRUIK

- Afhankelijk van het formaat en het reliëf van de tegel, mate van de vlakheid van de ondergrond, de verlijmingswijze en het type lijkam. Op basis van de vertanding van de lijkam kun je in onderstaand overzicht een indicatie van het verbruik aflezen.
- 5 x 7 x 7 mm vertanding: ca. 0,8 kg/m²
- 4 mm vertanding: ca. 1,2 kg/m²
- 6 mm vertanding: ca. 1,6 kg/m²

WATERDOSERING

Weber lichtgewicht Pasta tegellijm is gebruiksklaar

BEWARING

12 maand(en) na productiedatum Indien in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vocht.