



Weber Vloermortel 723

- **Weber Vloermortel 723 is speciaal ontwikkeld voor praktische en duurzame toepassingen. Dit garandeert een blijvend betrouwbaar resultaat bij het aanbrengen van dekvloeren. Gebruik binnen.**
- **in woningen**
- **in utiliteitsbouw**
- **in industriële gebouwen**

Weber Vloermortel 723 voor het aanbrengen van dekvloeren. Deze mortel voldoet aan EN 13813, dekvloermortel en dekvloeren. Aan te brengen in laagdikten vanaf 30 mm. Voor gebruik binnen.

TOEPASSING

Weber Vloermortel 723 is speciaal ontwikkeld voor praktische en duurzame toepassingen. Dit garandeert een blijvend betrouwbaar resultaat bij het aanbrengen van dekvloeren. Gebruik binnen.

- in woningen
- in utiliteitsbouw
- in industriële gebouwen

GEBRUIKSAANWIJZING

VOORBEREIDING

Zorg voor een stabiele, droge en draagkrachtige ondergrond vrij van olie, vet, verfresten en andere schadelijke stoffen die nadelig zijn voor de hechting. Behandel de ondergrond voor met **weberprim vloer**. Indien men geen primer gebruikt, brand dan de ondergrond aan met een vloeibaar mengsel van cement en water. Niet toepassen op bevroren of ontdooiende ondergronden of als er kans op vorst bestaat binnen 24 uur na aanbrengen.

AANMAKEN

Waterhoeveelheid: aardvochtig Gebruik circa 2,25 - 2,5 liter schoon leidingwater voor 25 kg, dan wel 10% (m/m) van de droge mortel.

VERWERKEN

Verwerk de specie boven 5°C. Aangemaakte specie is $\pm$ 2 uur verwerkbaar. De mortelspecie op de ondergrond aanbrengen, verdelen, verdichten en op hoogte brengen. Schuur het oppervlak daarna dicht met een schuurbord. Doe dit gelijkmatig drukkend met een draaiende beweging.

AFWERKEN

Bescherm het afgewerkt oppervlak tegen tocht en uitdroging door afdekken met plastic folie of regelmatig te bevochtigen. De cementdekvloer tenminste drie dagen niet betreden.

AANVULLENDE INFORMATIE

Het gebruikte gereedschap kan met water worden gereinigd. Verhard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

PRESTATIES

EN 13813

Sterkteklasse: CT-C40-F6

Product consistentie: Aardvochtig

CERTIFICERINGEN

Het product is voorzien van een KOMO certificaat

Het product is voorzien van een BSB certificaat, vormgegeven bouwstoffen

BSB certificaat nummer: 701-BBK

TECHNISCHE INFORMATIE

Samenstelling	• Bindmiddel: portlandcement CEM I • Toeslagmaterialen: harde dichte toeslagmaterialen (EN 13139) • Grootste korrelafmeting: 6 mm
Maximale korrelgrootte	6 mm
Toepassingsgebied	Binnen
Eigenschappen onverwerkt product	
Indicatie vorstbestendig	Niet van toepassing
Minimale waterbehoefte	9 %
Maximale waterbehoefte	10 %
Verwerkingstijd	2 uur
Minimale laagdikte	30 mm
Maximale laagdikte	100 mm

TECHNISCHE INFORMATIE

Indicatie gieten	Nee
Indicatie verpompbaar	Nee
Indicatie zelfnivellerend	Nee
Indicatie zwevend te gebruiken	Ja
Indicatie constructieve functie	Nee
Indicatie vezelversterkt	Nee
Eigenschappen na droging/verharding	
Beloopbaar na	2 dag(en)
Definitief belastbaar na	28 dag(en)
Druksterkte	6 N/mm ²
Buig-/treksterkte	40 N/mm ²
Krimp	<0.07 %

GEBRUIKSTEMPERATUUR

Minimale verwerkingstemperatuur: 5 °C

Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C

LET OP

- Gebruik Weber Vloermortel 722 indien men een lagere druksterkte wenst.
- Gebruik Weber Vloermortel snel 731 voor een snel af te werken dekvloer.
- Gebruik Weber Lichtgewicht zandcement 730 voor lichter werken.

LEVERINGSVORM

- Silo

KLEUR

Grijs

VERBRUIK

- 2kg/m²/mm.
- ca. 475 liter specie per ton.

WATERDOSERING

Gebruik +/- 2,25 - 2,5 liter leidingwater voor 25 kg, dan wel 10% (m/m) van de droge mortel.

BEWARING

12 maand(en) na productiedatum Indien droog opgeslagen in de originele en gesloten verpakking.